

Perfection

Lackfärg

Högkvalitativ blank polyuretanlack



PRODUKTBeskrivning

Perfection polyuretanlack är den ultimata högblanka lackfärgen. Den ger en högblank yta med längsta hållbarhet vad det gäller glans och kulör och är extremt tålig mot såväl slitage som kemikalier. Speciellt framtagen för att "erfarna" amatörer lätt ska kunna erhålla ett proffs- resultat. UV filter kombinerat med den kemiska härdningen ger längsta möjliga hållbarhet.

* Den slitåliga ytan gör den utmärkt för ytor med högt slitage som tex däck (gärna med tillsats av halkskyddsmedel).

* Resistent mot diesel, olja, bensin samt mildare syror och alkalier

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YHA183-Platinum, YHA184-Med. White, YHA192-Off White, YHA194-Oyster White, YHA198-Mat'horn White, YHA216-Royal Blue, YHB000-Snow White, YHB663-Jade Mist Green, YHE294-Chilli Red, YHF991-Mauritius Blue, YHK990-Flag Blue, YHS056-Fight. Lady Yellow, YHS070-Cream, YHS187-Polar White, YHS248-Arctic White, YHS253-Pearl White, YHS299-Rochelle Red, YHS936-Lauderdale Blue, YHY999-Jet Black
Glans	Högblank
Densitet	1.17
Volymtorrhalt	49%
Blandningsförhållande	2:1 (volym) enl. förpackningen
Omräknare/Härdare	YGB001
Normal lagringstid	2 år
VOC	486 g/L
Burkstorlek	750 ml, 2.5 L

Notera: En del kulörer finns endast i vissa förpackningsstorlekar. Rådgör med International Färg.

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Dammtorr	11 timmar	7 timmar	4 timmar	3 timmar
Brukstid	5 timmar	3 timmar	2 timmar	1 timmar

	Övermålning							
	Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Övermålad med								
Perfection	28 timmar	4 dagar	14 timmar	3 dagar	6 timmar	2 dagar	4 timmar	1 dag

BRUKSANVISNING

Förbehandling	TIDIGARE MÅLADE YTOR I Bra Skick Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 280-320 papper. I Dåligt Skick Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan. GRUNDMÅLNING Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen. BART TRÅ Grunda med Interprotect. STÅL Grunda med Interprotect. ALUMINIUM Grunda med Interprotect. GELCOAT Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Svepblästra eller slipa med 180-220 papper. Grundmålning behövs ej. GAMMAL/ÅLDRAD GELCOAT Gammal åldrad gelcoat är ofta porös och risken för lösningsmedelsinneslutning är större än på en ny gelcoat. Instängda lösningsmedel kan ge blåsor i lackfilmen. För att minimera risken för blåsor i lackfilmen rekommenderar vi att man applicerar 3 skikt med Gelshield 200 för att försegla gelcoaten. Gelshield 200 måste övermålas med Perfection Grundfärg innan man påför lackfärgen. ALLA MATERIAL Använd Perfection Grundfärg.
Metod	Slipa grundfärgen jämn med 320-400 papper, vått eller torrt. Avlägsna damm med en klibbdud. Applicera 2-3 skikt.
Tips	Blanda Rör om i bas respektive härdare före de blandas ihop. Tillsätt härdare till basen, rör om noga och låt stå i 20 minuter så att bubblorna försvinner. Förtunning International Retarder Thinner #9. Förtunna Kan förtunnas mellan 5-10% för att underlätta appliceringen.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

	Rengöringsmedel International Retarder Thinner #9. Ventilation och fuktkontroll Måla under torra och väl ventilerade förhållanden. Undvik hög luftfuktighet, över 80% relativ fuktighet. Annat Bästa målningstemperatur är 15°C. Ljusa kulörer bör blandas 50:50 med grundfärgen för att få bättre täckförmåga och djup i kulören. Båda produkterna ska blandas med sin respektive härdare först. För bästa resultat vid målning med rulle efterslätas ytan med pensel eller planstrykare. Om den används som däcksfärg bör halkskyddspulver blandas i. Full hårdhet uppnås efter 7-10 dagar vid 15°C. Vid behov kan Perfection Matting Additive (YZM914) blandas med Perfection. Bruksanvisning finns på datablad för Perfection Matting Additive.
Viktig information	Används inte förrän bas och härdare blandats noga enligt specificerat blandningsförhållande. Undvik att måla i direkt solsken. Undvik att lacka sent på eftermiddagen eftersom kondens och dagg kan göra ytan matt innan den härdat. Låt torka i ett väl ventilerat utrymme. Produktens temperatur ska vara min. 15°C och max. 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 30°C. Ytans temperatur bör vara minst 5°C och max 30°C.
Kompatibilitet/Substrat	Använd ej Perfection på rörligt trä. Spricker på kravell- och klinkerbygda båtar. Perfection får ej användas över 1-komponent produkter. Ej lämplig på ytor som konstant ligger under vatten.
Antal skikt	2-3 skikt
Täckförmåga	(Teoretisk) - 13.24 m²/L (Praktisk) - 11.9 m²/L
Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt	37 mikron torrt
Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt	76 mikron vått
Applicerings metoder	Pensel, Rulle, SPRUTA INTE - Information om sprutmålning finns på ett separat datablad för Perfection Professional.

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Undvik kontakt med luft och extremt höga temperaturer. För att lagringstiden ska hållas bör produkten förvaras i en väl försluten förpackning vid temperaturer mellan 5-35°C. Undvik direkt kontakt med solljus. TRANSPORTINFORMATION: Perfection bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Innehåller isocyanater som kan vara hälsoskadliga för andningsvägarna. Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Perfection kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>