

VC Tar2

Grundfärg

Grundfärg för stål, legeringar och plastpestbehandlingar.



PRODUKTBESKRIVNING

VC Tar2 är en 2-komponent epoxigrundfärg som ger plastpestskydd samt korrosionsskyddad stål och lättmetall. Får endast användas under vattenlinjen.

* Självutjämnande för att ge en slät yta.

* Lättapplicerad - kan övermålas efter ett par timmar

* Ingen slipning mellan skikten

* Utmärkt vattenbarriär för förebyggande och åtgärdande av plastpest

* Idealisk grundfärg för alla VC bottenfärger

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YEA728-Off White, YEA729-Svart Vänligen kontrollera tillgängligheten för kulörerna. Alla kulörer finns inte att tillgå i alla länder.
Glans	Halvblank
Densitet	1.18
Volymtorrhalt	61%
Blandningsförhållande	7:1 (volym) som levererat
Omräknare/Härdare	YEA730
Normal lagringstid	2 år
VOC	339 g/L
Burkstorlek	1 L, 2.5 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider		
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)
Dammtorr	6 timmar	4 timmar	2 timmar
Brukstid	24 timmar	12 timmar	8 timmar

Övermålad med	Övermålning Substratets temperatur					
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
VC 17m	24 timmar	14 dagar	10 timmar	7 dagar	8 timmar	4 dagar
VC 17m Eco	24 timmar	14 dagar	10 timmar	7 dagar	8 timmar	4 dagar
VC 17m Extra - Graphite	24 timmar	14 dagar	10 timmar	7 dagar	8 timmar	4 dagar
VC Offshore	12 timmar	24 timmar	6 timmar	12 timmar	3 timmar	6 timmar
VC Offshore EU	12 timmar	24 timmar	6 timmar	12 timmar	3 timmar	6 timmar
VC Tar2	6 timmar	10 dagar	3 timmar	6 dagar	2 timmar	3 dagar

Notera: Övermålningstiderna skiljer sig ifrån VC Tar. Om de maximala övermålningstiderna överskridits måste ytan slipas lätt före övermålning.

BRUKSANVISNING

Förbehandling	GELCOAT Använd Super Cleaner för rengöring och avfettning och våt- eller torrslixa därefter med 240 papper. Skölj med färskvatten och låt torka. PLASTPESTSKYDD Påför 3-5 skikt med VC Tar2. VIKTIGT: INNAN MÅLNING PÅ GLASFIBER BÖR SKROVETS FUKTHALT KONTROLLERAS EFTER ANVISNINGAR PÅ DEN MÅTARE SOM ANVÄNDS ALTERNATIVT KAN EN BESIKTNINGSMAN KONTAKTAS. PLASTPESTBEHANDLING Avlägsna befintlig färg på gelcoaten. Öppna och slipa bort alla blåsor och skadade ytor. Låt skrovet torka ut (normalt tar det 6-8 veckor på hösten). Bäst är om båten kan stå i värme och låg luftfuktighet. Efter uttorkning, fyll alla blåsor och skador med Watertite och slipa jämnt (andra spackel som polyesterspackel rekommenderas inte). Påför 7 skikt med VC Tar2. Vid tveksamhet rådgör gärna med en kvalificerad besiktningsman. STÅL/JÄRN Sandblåstra till Sa 2½. Använd vinkelslip på mindre ytor. Påför minst 4 skikt med VC Tar2. ALUMINIUM/LEGERINGAR Rengör och avfetta med Super Cleaner. Slipa med slipmaskin med ett slippapper lämpligt för aluminium eller blåstra med lågt tryck med aluminiumoxid. Påför minst 4 skikt med VC Tar2. BLY Rengör och avfetta med Super Cleaner. Matta ner ytan med en smärgelduk eller stålborste. Skölj med färskvatten och låt torka. Påför minst 3 skikt med VC Tar2.
Metod	Rör om noga i varje komponent var för sig innan blandning. Tillsätt härdaren (finns i en burk under plasthatten) till basen

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2015.

VC Tar2

Grundfärg

Grundfärg för stål, legeringar och plastpestbehandlingar.



Tips

och rör om noga. Låt färgen stå i minst 15 minuter så att luftbubblorna försvinner. VC General Thinner kan tillsättas (upp till 5%) för att underlätta applicering och används även för att rengöra verktyg. För bästa utflytnad bör färgen appliceras 15 minuter till 4 timmar efter tillblandning. Applicera nedanstående antal skikt: GELCOAT (förebyggande mot plastpest) - 3-5; Tidigare målat (endast åldrad 2-komponent) - 3-4 (Obs ej över gammal bottenfärg); Stål/ Aluminium/Legeringar - 4 (minst); Bly - 3 (minst).

Blanda Rör om i bas respektive hårdare före de blandas ihop. Tillsätt hårdaren (finns i en burk under plathatten) till basen och rör om noga. Låt färgen stå i minst 15 minuter så att luftbubblorna försvinner. Blandningsförhållandet är 7:1 i volym, som levererat.

Förtunning VC General Thinner.

Förtunna Upp till 5% förtunning kan tillsättas för att underlätta appliceringen.

Rengöringsmedel VC General Thinner.

Högtrycksspruta Tryck: 210 bar. Munstycke: 1580-2180.

Konventionell Sprutning Tryck: 2-3 bar. Munstycke: 1.5-2.0 mm. Förtunna med 20-30% med VC General Thinner.

Annat VC Tar2 hårdar fullt först efter 5 dagar och ytan kan under tiden vara känslig för repor. Sjösätt båten efter de rekommenderade sjösättningstiderna för den bottenfärg som används. Slipning kan behövas i en dammig miljö.

Viktig information

Används inte under 5°C. Måla inte när det finns risk att det bildas kondens på ytan. Används inte ovan vattenlinjen. Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Substratets temperatur bör vara minst 1°C över daggpunkten och max 35°C.

Kompatibilitet/Substrat

Lämplig för gelcoat, stål, aluminium och bly.

Antal skikt

3-7. Se under appliceringsinformation..

Täckförmåga

(Teoretisk) - 12.2 m²/l
(Praktisk) - 11 m²/lt

Rekommenderad skikt tjocklek - torrt per skikt

50 mikron torrt

Rekommenderad skikt tjocklek - vått per skikt

83 mikron vått

Applicerings metoder

Högtrycksspruta, Pensel, Konventionell Sprutning, Rulle

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring

ALLMÄNN INFORMATION:

Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.

TRANSPORTINFORMATION:

VC Tar2 bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

Säkerhet

ALLMÄNNT:

Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION:

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen hårdas innan den kasseras.

Rester utav VC Tar2 kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.