

Sika® MultiPrimer Marine

Vidhäftningsförbättrare för diverse marina material

Tekniska data

Kemisk bas	Lösningsmedelsbaserad vidhäftningsförbättrare
Färg	Transparent, med en svagt gul ton
Densitet (CQP ¹ 006-3/ISO 2811-1)	Ca 1,0 kg/l
Viskositet ² (CQP 029-3/ISO 3219)	Ca 10 mPa·s
Flampunkt (CQP 007-1/ISO 13736)	-4°C
Torrhalt	34%
Applicerings temperatur	+5°C - +40°C
Appliceringsmetod	Pensel, filtpåstrykare eller skumapplikator
Åtgång	Ca 50 - 150 ml/m ² beroende på underlagets porositet
Avluftningstid ^{2/3}	över +15°C 10 min under +15°C 30 min maximum 24 t
Lagringstid Lagras svalt och torrt under +25°C i oöppnad förpackning	9 månader

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure ²⁾ +23°C/50% r.h. ³⁾ Vid specifika applikationer kan temperatur och avluftningstid vara annorlunda

Beskrivning

Sika® MultiPrimer Marine är en lågvisköslig flytande primer speciellt framtagen för att förbättra vidhäftningen hos Sikaflex®-lim på diverse underlag.

Sika® MultiPrimer Marine produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet.

Produktfördelar

- Utmärkta vidhäftnings-egenskaper på diverse material.
- Lätt att använda och att applicera.
- Utmärkt hållbarhet.

Applikationsområden

Sika® MultiPrimer Marine används för att förbättra vidhäftningen hos Sikaflex®-lim på många olika underlag som trä (teak, mahogny, oregon pine och kork), metaller som aluminium och galvaniserat stål, plast och primade ytor. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

Appliceringsmetod

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, silikoner, olja och damm. Förbehandla limytan på icke-porösa substrat med Sika® Aktivator-205 och låt torka. Applicera ett tunt men heltäckande lager av Sika® MultiPrimer Marine med en pensel, filtpåstrykare eller skumapplicator. Sika® MultiPrimer Marine ska endast appliceras en gång. Var noggrann med att denna enda gång ger tillräcklig täckning. Sika® MultiPrimer Marine uppvisar termoplastiska egenskaper i upp till 3 dagar efter applicering. Den ideala appliceringstemperaturen är mellan +15°C och +25°C. Materialåtgång och applikationsmetod beror på det aktuella materialet och produktionsprocessen. Återförslut behållaren direkt efter användning.

Viktig information

Kassera primer som antingen har ökat avsevärt i viskositet (geléartad), separerat eller inte längre är homogen.

Övrig information

Arbetsinstruktioner utfärdade för en bestämd applikation kan ytterligare specificera de tekniska data i detta produktdatablad. Följande information finns tillgänglig på begäran:

- Säkerhetsdatablad
- Sika förbehandlingsstabell för marina applikationer

Förpackningsinformation

Burk	30 ml
	250 ml

Underlag för tekniska data

Alla tekniska värden som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

Viktigt

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

Lagstiftning

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållande sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn här till kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

Mer information tillgänglig på:
www.sika.se
www.sika.com

Sika Sverige AB
Industriavdelningen
Domnarvsgatan 15
SE-163 08 Spånga
Sverige
Tel. +46 (0)8 621 89 00
Fax +46 (0)8 621 89 89

