

# Goldspar Satin

## Fernissa

### Snabbtorkande halvmatt båtfernissa



#### PRODUKTBESKRIVNING

En halvmatt polyuretanfernissa speciellt för inredningsdetaljer. Resistent mot varmt vatten samt mildare syror och alkalier. Den snabba dammtorktiden minskar risken för damm på ytan under torkningen.

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Kulör</b>	YVA251
<b>Glans</b>	Halvmatt
<b>Densitet</b>	0.900
<b>Volymtorrhalt</b>	46%
<b>Normal lagringstid</b>	2 år
<b>VOC</b>	425 g/L
<b>Burkstorlek</b>	375 ml 750 ml 2.5 L

#### TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	5 timmar		3 timmar		1 timmar		30 min	
	Övermålning							
	Substratets temperatur							
Övermålad med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Goldspar Satin	24 timmar	4 dagar	15 timmar	3 dagar	6 timmar	2 dagar	3 timmar	1 dag

#### BRUKSANVISNING

<b>Förbehandling</b>	<b>TIDIGARE FERNISSAD YTA</b> <b>I Bra Skick</b> Rengör med förtunning Slipa med 280-320 papper. Avlägsna slipdamm med förtunning. <b>I Dåligt Skick</b> Avlägsna all gammal färg. <b>BART TRÄ</b> Slipa med 80-180 papper följt av 280 papper. Avlägsna slipdamm med borste eller avtorkning. Om avtorkning sker med förtunning, se till att ytan torkat innan målningen startar. <b>Grundning av bart trä:</b> Förtunna det första skiktet med 10-15% Förtunning 1.
<b>Metod</b>	Applicera minst 3 förtunnade skikt, fler om roller används. Undvik användning direkt ur burken. Håll upp den mängd du räknar med att göra slut på i ett separat kärl.
<b>Tips</b>	<b>Blanda</b> Rör om väl före användning. <b>Förtunning</b> Förtunning Nr 1, Förtunning Nr 3. <b>Rengöringsmedel</b> Förtunning Nr 1 <b>Högtrycksspruta (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk)</b> Tryck: 176-210 bar. Munstycke: 1365-1580. <b>Konventionell Sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk)</b> Tryck: 2-3 bar. Munstycke: 1.1-1.4 mm. Förtunna med 25-30% med Förtunning Nr 3. <b>Rulle</b> Vid applicering med roller måste ytan efterslätas med en pensel eller målardyna för att ta bort de luftbubblor som bildas i färgfilmen. <b>Annat</b> Vid sprutning med Airmix: Tryck: 2 bar. Munstycke: 06-113. För bästa resultat slipas lätt med 320-400 papper mellan skikten. Undvik användning direkt ur burken. Håll upp den mängd du räknar med att göra slut på i ett separat kärl.
<b>Viktig information</b>	Använd endast de rekommenderade förtunningarna. Används endast över vattenlinjen. Undvik att måla i direkt solsken. Produktens temperatur bör vara minst 15°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
<b>Kompatibilitet/Substrat</b>	Lämplig för alla typer av trä, utom direkt på feta träslag ex. teak och iroko.
<b>Antal skikt</b>	Minst 3
<b>Täckförmåga</b>	(Teoretisk) - 11.5 m <sup>2</sup> /L (Praktisk) - 10.3 m <sup>2</sup> /L
<b>Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt</b>	40 mikron torrt med pensel
<b>Rekommenderad skiktjocklek - 87 mikron vått med pensel</b>	87 mikron vått med pensel

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

# Goldspar Satin

## Fernissa

### Snabbtorkande halvmatt båtfernissa



#### vått per skikt

#### Applicerings metoder

Pensel, Rulle, Airmix, Högtrycksspruta, Konventionell Sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk)

#### TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

##### Lagring

**ALLMÄNN INFORMATION:**

Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.

**TRANSPORTINFORMATION:**

Goldspar Satin bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

##### Säkerhet

**ALLMÄNNT:**

Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

**DESTRUKTION:**

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

Rester utav Goldspar Satin kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

##### VIKTIG INFORMATION

*Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.*

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.