

## **Seal-a-Leak™** Reparationskit för permanenta reparationer och nödreparationer



- Tätar snabbt
- Fri från lösningsmedel
- Kan användas under vatten
- Fäster på de flesta material



## Användarvänligt reparationskit för tätning av läckor

**Seal-a-Leak™** är en flytande, en-komponents reparationsmassa som utvecklats för permanent reparation och tätning av mindre skador och läckor. Produkten lämpar sig även mycket väl för nödreparationer vid t.ex. läckor eller skador på tak där vädersituationen gör en permanent reparation svår.

Enduroflex®-teknologin är det senaste inom flytande tätningsmedel och eliminerar många av svårigheterna med traditionella produkter. Seal-a-Leak med Enduroflex-teknologi är luktfri och innehåller inga lösningsmedel. Produkten är användarvänlig, tätar mot vått underlag och kan användas vid temperaturer ned till +5°C. Seal-a-Leak tätar läckor snabbt – även under vatten!

### Permanent reparation

Vid synlig läcka eller skada på t.ex. tak eller dyl., följ instruktionerna på nästa sida.

Seal-a-Leak tätar läckor efter några timmars härdning, men produkten kommer att upplevas som mjuk och ohärdad i flera dagar. Under förhållanden med en relativ luftfuktighet som är lägre än 25 % kan det ta upp till 15-20 dagar innan produkten är genomhärdad och har full mekanisk styrka. Under den perioden får produkten inte belastas eller beröras.

### Nödreparation

Vid synlig skada eller läcka under dåliga väderförhållanden: håll Seal-a-Leak direkt på skadan och låt produkten härda. Läckan tätas och förseglas omedelbart. Denna typ av reparationer bör alltid följas upp av en permanent reparation när vädret tillåter.

### Innehåll

Reparationssetet innehåller 1,4 kg tätningsmassa, EP1-primer (75 ml) och polyesterduk (1000 x 600 mm). Detta täcker ett område på ca 0,7m<sup>2</sup>

### Rengöring

Ohärdad Seal-a-Leak kan tas bort med lacknфта. Härdad Seal-a-Leak måste tas bort mekaniskt.

### Förvaring

Förvaras torrt och frostfritt. Öppnad förpackning är hållbar i minst ett år från tillverkningsdatum. Öppnad förpackning är hållbar i ca 10 dagar.

### Försiktighetsåtgärder

Undvik kontakt med hud och ögon, använd handskar och skyddsglasögon. Vid förtäring, kontakta läkare omedelbart. Se [www.icopal.se](http://www.icopal.se) för ytterligare dokumentation.

För reparation och tätning av läckor i t.ex.:

- Papptak och plåttak
- Skorstenar
- Terrasser
- Membran
- Murar
- Rör genomföringar
- Båtar, husvagnar och husbilar

Fäster på de flesta ytor, t.ex.: metall, trä, glas, murbruk, asfalt, pvc, takpapp och gummi.

## Förarbete



Ytan måste vara fri från damm, olja, fett, mögel och lösa partiklar. För optimal härdning måste den relativa luftfuktigheten vara över 25 %. Vid lägre luftfuktighet kan rent vatten sprayas på reparationsområdet.



Maskera ett område runt skadan. Se till att maskeringen sträcker sig minst 100 mm utanför kanten av området som ska repareras.



Använd sax och klipp till en bit av den medföljande polyesterduken.



Anpassa duken så att den passar innanför det maskerade området. Duken ska gå minst 75 mm utanför reparationsområdet.

## Grundning (för ytor av asfalt, trä och gummi)




Häll en måttlig mängd EP1-primern på reparationsområdet.  
**OBS!** Primern ska inte användas på andra ytor än asfalt, trä och gummi.



Fördela primern tunt med en borste eller pensel.



Låt den vita primern torka tills ytan är transparent/färglös.



Torktiden är ca 20 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet.

## Applicering

Använd en omröringspinne och rör om grundligt, men försiktigt före användning. Överdriven omrörning kommer att blanda in luft i produkten, med följden att det bildas luftbubblor.

Låt i så fall produkten vila ca 5 minuter, eller tills luftbubblorna har försvunnit.



Häll Seal-a-Leak på reparationsområdet. För ett optimalt slutresultat är det viktigt att applicera ett rikligt skikt.



Fördela massan jämnt med en roller eller pensel.



Lägg polyesterduken direkt i den våta massan. Släta ut alla ojämnheter.




Applicera omedelbart ett tjockt lager Seal-a-Leak så att duken blir helt mättad.



Stryk ut massan med en roller eller pensel.



Ta bort maskeringen runt reparationsområdet och låt massan härdna.



Ytan är vattentät direkt efter applicering. Härdningstiden är ca 4 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.



**Icopal AB**

Skeppsbron 11  
20180 Malmö  
[info@icopal.se](mailto:info@icopal.se)  
[www.icopal.se](http://www.icopal.se)

