



Casco RoofSeal/Takfog 3901 - 3902

Användningsområde

- Är speciellt avsedd för limning och tätning av takpapp.
- Reparation av blåsor och sprickor i takpapp
- Tätning av tegel- och asbestcementtak.
- Tätning mellan asfalt- och bitumenmaterial.
- Limning av takpapp.
- Tätning vid anslutningsplåt kring skorsten.

Produktegenskaper

- Elastisk fog dvs. både sväller och krymper utan att tappa elasticitet.
- Fäster, limmar och tätar bra mot de flesta byggmaterial.
- Takfog innehåller varken vatten eller lösningsmedel.
- Kan appliceras på vertikala ytor vid temperaturer upp till 40°C.
- Mycket bra åldringsbeständighet. Mjuknar inte av värme och påverkas inte av vatten.

Bruksanvisning

Takfog fäster mot de vanligaste konstruktionsmaterialen som takplåt, asfalt, takpapp, aluminium, murade ytor, trä och betong.

Begränsningar

- Produkten rekommenderas inte till ytor som utsätts för gångtrafik.

Förarbete

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett.

Applicering

För att försäkra sig om ett gott slutresultat ska taket ha tillräcklig lutning för att inte fogen ska hamna i ett område där vattenpölar kan bildas.

När ytorna är rengjorda appliceras Takfog med fogpistol. Omedelbart efter applicering rekommenderas en efterslätning med spackel för att säkra full kontakt mot ytorna.

Används Takfog som lim appliceras den med spackel.

TEKNISK DATA

Typ	MS-polymer
Färg	3901 – svart, NCS 8505-R80B 3902 – tegelrött, NCS 4030-Y70R
Konsistens	Tixotrop, appliceras med fogpistol
Densitet	1600 kg/m ³
Torrhalt	Ca 100%

Lösningsmedel	Ingen
Flampunkt	Ingen
Skinnbildningstid	Ca 1 – 2 timmar
Klibbfri	2 – 4 timmar, beroende på tjocklek och temperatur
Rörelseförmåga	20%
Arbetstemperatur	+5°C till +40°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +80°C
Glättningsvätska	Vatten
Övermålningsbar	Efter ca 1 dygn med vattenbaserade färger. För olja-/alkyd system rekommenderas förprov.
Lagringstid	Minst 12 mån i obruten förpackning
Förpackning	300 ml patron
Verktyg	Någon av Cascos fogpistol. Jämna till fogen med lämplig Fogpinne 10, 15 eller 20 mm.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning	- - - -
Hantering och Rengöringsföreskrifter	Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten sök läkare. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. Rengör verktyg med lacknafta. Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET.



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se
