



HusFix Rapid 3649

Användningsområde

- En vitt snabbhärdande cementbaserat lagningsspackel. Används för fyllning, lagning, reparation och liknande på golv, väggar och i tak inom- och utomhus. Snabbare härdningstid än HusFix 3676.
- God vidhäftning mot underlag såsom betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.m.
- Är vit i färgen och kan användas som fästmassa till ljuskänsliga material t.ex. marmor och glasmosaik.
- HusFix Rapid 3649 kan spacklas i tjocka skikt utan att ge krympsprickor.

OBS! Innan tapetsering och målning direkt på HusFix Rapid 3649 bör först ett prov göras, då det finns risk för alkaliutfällningar i samband med övermålning och tapetsering. Speciellt känsliga är tunna papperstapeter och alkyd/olja baserade färger.

Produktegenskaper

- Ett väderbeständigt, vitcementbaserat handspackel, fäst- och lagningsmassa.
- Snabbhärdande
- Finkornig.
- Appliceringstid på ca 15 minuter vid +18°C.
- Mycket dryg.
- Mycket bra fyllnadsförmåga.
- God vidhäftningsförmåga.
- Ingen krympning.

Bruksanvisning

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara fast, rent och svaga ytskikt avlägsnas.

Ej sugande underlag behöver inte primas.

Inomhus

På sugande underlag (t.ex. betong, puts, cement) primas underlaget med Casco Primer 3698, se blandningsförhållande på förpackningen.

Utomhus

Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av HusFix Rapid. Applicera den färdigblandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

Blandning

3 volymdelar HusFix Rapid blandas ned i ca 1 volymdel rent, kallt vatten. Vid blandning rekommenderas maskinvisp, ca 600 varv/minut. Den färdigblandade massan ska vara homogen och klumpfri.

Lagning och spackling

Applicera den färdigblandade massan mot underlaget med en slät stålspackel. Ytan kan slipas när den har ljusnat. Observera att HusFix Rapid är mycket svårslipat efter fullständig uthärdning.

Limning av golvgips och liknande skivmaterial

Blanda HusFix Rapid enligt anvisning och applicera massan med tandad spackel 6X6 mm. Montera skivorna omgående i uttandad massa.

Eventuellt kan skivorna behövas belastas eller skruvas mot underlaget under massans härdningstid (1 dygn) för att säkerställa god övervätning och kontakt mellan underlag och skiva. Avlägsna därefter skruvarna.

TEKNISKA DATA

Typ	Specialcement med lättfiller.
Färg	Vit
Densitet	Ca 900 kg/m ³ , färdigblandad 1300 kg/m ³ .
pH	>10
Brandfara	Ingen
Temperaturbeständig	Ja
Arbetstemperatur	+5°C till +30°C.
Blandning	Blanda 3 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten.
Åtgång	1,0 kg / m ² / mm Kakelsättning från 1,8 - 4 kg/m ² beroende på underlag och plattmodell.
Appliceringstid	Ca 15 minuter vid +18°C.
Bruktid	Blandad ca 45 minuter vid +18°C.
Torktid	Härdar i tjocka skikt efter ca 24 timmar och i tunna skikt efter ca 1 timme. Härdningstiden påverkas av temperatur och luftfuktighet.
Lagringstid	6 månader i sluten förpackning, öppnad förpackning återförslutes väl. Lagras svalt och torrt. Produkten går normalt att använda vid överlagring, härdningstiden förlängs dock.
Förpackning	750 gram 2,5 kg 10 kg

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning	IRRITERANDE, Innehåller >30 % cement.
Hantering och Rengöringsföreskrifter	lakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengöres med vatten innan massan har härdat. Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLDET.



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se