



Flytfix Lätt

Cementbaserad, lättflytande och flexibel fästmassa för golv

- C2-E-S1
- BBV-godkänd
- Användning inomhus och utomhus
- Flexibel
- Godkänd för våtrum
- Lämplig för golvvärme
- Lämplig för storformatiga plattor
- Lättflytande konsistens



Användningsområde

För läggning av kakel, klinker, marmor, skiffer, stora kakelplattor, natursten, spaltklinker, glasullsskivor, cellplast, betongsten, marksten m.m. För fukt känslig natursten rekommenderas **LIP Naturstensfix** eller **LIP Snabbtorkande Kakelfix**.

Underlag

Gjutna golvtytor som är äldre än 4 veckor. Slipsats som är äldre än 2 veckor. Lättklinkerlement med max. fuktkinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med fuktkinnehåll på max. 0,5 %. Cementbaserad spackelmasa, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor, målade ytor (ej epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintligt kakel eller klinker.

Förbehandling

Underlag skall vara fast, stabilt, fritt från skiljeämnen som damm, smuts, olja, fett, vax mm. Borttagning av kalk, fett, tvålrester görs med **LIP Klinkerrens K1/ LIP Grundrens G1**. Vid starkt sugande ytor inomhus som t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med 1 del **LIP Primer 54** som spädes med 10 delar vatten (1:10). Befintlig färg, vinyl slipas och tvättas med **LIP Grundrens G1**. Efter tork förbehandlas ytan med **LIP Supergrund**. Starkt sugande ytor utomhus förvattnas (OBS! Ej fritt vatten).

Bruksanvisning

Blandning görs med 0,35 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 7 liter per 20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa. Under snabb omrörning tillsätts pulvret till en smidig och homogen massa. Blandningstid 2-3 min. Efter ett 5 min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 5 timmar efter blandningstillfället. **LIP Flytfix Lätt** applicera med tandspackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den

tandade sidan till ett jämntjockt lager. Plattorna trycks och vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera regelbundet att hela plattans baksida har full täckning. Plattorna kan normalt korrigeras upp till 30 minuter efter läggningen, beroende på underlagets och plattornas sugförmåga.

Vid montering av storformatiga plattor större än 250 x 250 mm samt vid all montering utomhus och i våtrum gör **LIP Flytfix Lätt** genom sina lättflytande egenskaper det lättare att säkerställa fulltäckning, minska risken för plattsläpp, frostsprängning och missfärgade fogar.

OBS! Eventuell golvvärme ska vara avstängd för, under och efter monteringen av keramiken (Se hemsidan).

Efter påbörjad hårdning får inte mer vatten tillsättas. Var uppmärksam på att låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar hanteringstiden. Fuktkänslig natursten och storformatiga plattor kräver speciella monteringsätt.

Rengöring

Rester av fästmassan på plattor, verktyg och händer mm. rengörs innan hårdning med vatten. Fästmassa som inte har härdat ska inte spolats ner i avloppet då cementbaserade produkter härdar under vatten.

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar på 20 kg. Ska förvaras torrt.

Färger: Grå.

Allmänt

LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Efter som användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn: 08 25 00 70.

Hänvisning: Säkerhetsdatablad

Teknisk information	
Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Blandningsförhållande	7,0 liter vatten per 20 kg.
Materialåtgång	Min. 1,0 - 2,5 kg beroende på kakelstorlek och underlag
Bearbetningstid	Ca 5 timmar vid 20 °C
Monteringstid	Ca 30 minuter vid 20 °C
Gångbart/fogning	Tidigast efter 1 - 2 dygn beroende på temperatur och underlagets fuktkinnehåll och uppsugningsförmåga.
Full belastning	Efter 7 dygn
Skikt tjocklek	Max. 10 mm.
Avdragsstyrka efter 24 timmar	≥ 0,5 N/mm ²
Avdragsstyrka efter 28 dygn	≥ 1,0 N/mm ²
E-märkning	DS/EN 12004/2: C2-E-S1
Emissioner	GEV EMICODE: EC 1plus R - VERY LOW EMISSION
Lagring	Min. 12 månader i öppnad förpackning (vid torr förvaring)