

Kiilto Multiplan DF

Golvavjämningssmassa

3–50 mm



Cementbaserad, fiberförstärkt golvavjämningssmassa för värmegolv. Lämplig till både el- och vattenburet värmegolv. Lämplig även för övriga avjämningsarbeten. Dammreducerad. Ca 12 liter färdig massa/säck. Lågalkalisk.



UPPFYLLER
BASTA
KRITERIER

UPPFYLLER
BYGGVARU
BEDÖMNINGENS
KRITERIER

UPPFYLLER
SUNDA
HUS
KRITERIER

CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN
ECOLABELLED
BUILDINGS

- dammreducerad, fiberförstärkt
- planspacklingar, fallbyggnation
- idealisk för värmegolv
- pumpbar
- gångbar 1–3 timmar
- beläggningsbar 1–2 dygn/30 mm, 3 dygn/50 mm
- åtgång 1,7 kg/m²
- ca 12 liter färdig massa/säck

ANVÄNDNINGSMÅL

Cementbaserad, fiberarmerad golvavjämningssmassa med elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser. God flytförmåga och vidhäftning. För inomhusbruk och värmegolv. Lämplig inför vanliga ytbeläggningar såsom natursten och keramiska plattor, vinyl, linoleum, kork och textil. Lämplig även för parkett, med undantag för trägolv som limmas (mosaik och stavparkett). Vi rekommenderar att du limmar mosaik och stavparkett direkt på ett stadigt underlag av betong eller plywood. Produkten är näst intill dammfri vid blandning. Betongunderlaget måste uppfylla nationella krav.

Underlaget ska vara rent och fast. Ta bort cementhud och färgfläckar och dammsug ytan noggrant. Underlagen ska alltid primas med Kiilto Start Primer före avjämning, se separat produktdatablad. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

BRUKSANVISNING

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Massan appliceras med en bred stålspackel. Skiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras.

Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfin sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställar.

Lämpligt även för golv med lätt gångtrafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage.

I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet.

Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Betong < 95 % RF
SKIKTTJOCKLEK	3–50 mm
KRYMPNING	< 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RF)
GÅNGBAR	1–3 tim
APPLICERINGSTEMPERATUR	Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C
KLASSIFICERINGAR OCH CERTIFIKAT	CT-C30-F7 (EN13813), M1
MAX. KORNSTORLEK	ca 1 mm
pH	< 11 (lågalkalisk)
BELÄGGNINGSBAR	1–2 dygn / 30 mm, 3 dygn / 50 mm
ÅTGÅNG	1 mm lager/m ² färdig massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck).
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	3,5–3,7 l vatten / 20 kg säck
BÖJHÅLLFASTHET	F7 (> 7 MPa), EN 13813
YDRAGHÅLLFASTHET	> 1,5 MPa, EN 13813
TYP/BINDEMEDEL	Fiber-polymer-aluminat/Portlandcement-kvartsbaserat pulver
BEARBETNINGSTID	ca 20 min
VISKOSITET	Flytvärde 125–135 mm, EN 12706



Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

FÖRPACKNINGSTORLEKAR	Säck på 20 kg
FÖRVARING	Oöppnad förpackning högst 1 år i torrt utrymme