

Flexfix

Probau Flexfix är en smidig och lättbearbetad cementbaserad, plastförstärkt, flexibel, frostsäker, vattenfast grå fästmassa (C2TE) med brett användningsområde.

Användningsområde

Probau Flexfix används till montering av t ex alla typer av keramiska plattor, klinker, mosaik, natursten och granitkeramikplattor, på golv och vägg, i våta och torra utrymmen, inom och utomhus. Probau Flexfix är lämplig på underlag som betonggolv med och utan golvvärme, puts, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, gamla keramiska plattor, målade ytor, terrazzo, cement/anhidritbaserade spackel, samt rumsstora betong- och lättbetongelement med måttlig krympning, rörelse och deformation.

OBS! Den grå färgen kan få färggenomslag och Probau Flexfix är inte lämplig vid plattsättning av t ex tunna plattor, ljus marmor, galsmosaik, mm.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska ha bärrighet och vara fast, rent och fritt från damm, cementhud, fett, svaga ytskikt eller andra föroreningar som kan försämrade vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget ska primas med Probau vidhäftarprimer som spädes enligt anvisning och ska torka innan applicering sker med Probau Flexfix. Temperatur i underlag, material och lokal ska vara 10–25 °C.

OBS! I våta utrymmen ska underlag tätskiktas enligt gällande regler.

Blandningsanvisning

Fästmassan blandas med bormaskin med visp, med vattentillsats på 28–30 % (5,6–6,0 l/20 kg) till klumpfria massa som får vila 5 minuter. Omröres därefter noggrant innan användning.

Utförande

Den färdigblandade fästmassan jämnas noggrant ut på underlaget med den släta sidan på ett tandat spackel

och dras sedan av (kammars) med den tandade sidan av spacklen. För rätt tandstorlek så följ anvisningar för platta och underlag. Fästmassan har en användningstid på max 6 timmar. Jämna inte ut mer fästmassa än att plattsättning utförs innan skinnbildning sker på ytan.

Beläggningmaterialet som ska monteras, fästs genom att det trycks eller vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera regelbundet att materialet som monterats på plats i fästmassan har full täckning på baksidan. Vid vissa arbeten som t ex balkonger och fasader utomhus, bassänger, mm. kan det vara nödvändigt att man lägger fästmassa både på underlag och platta för att få 100 % täckning. Fältindelning med rörelsefog bör användas vid arbetsytor över 36 m² samt vid ytor med över 8 m längd.

Efterbehandling

Fogning kan normalt utföras på väggytor efter 10 timmar och golvtytor efter 18 timmar, men är beroende av rumstemperatur och beläggningmaterialets sugförmåga.

Lagringstid och förpackning

Torr på obruten plastad lastpall, 12 månader från produktionsdatum. Flexfix levereras i 20 kg pappersäck med 48 st/ EUR-pall.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma och rengjorda säckar lämnas till förbränning. Överblivet torrbruk lagras torrt och lufttätt inom gällande lagringstid, för senare användning, eller blandas med vatten och får härda. Kan då deponeras som bygavfall. Arbetsredskap rengörs med vatten. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i produkten är kromatreducerad.

För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data

| | |
|--|--------------------------|
| Produktegenskaper, jämför | EN 12004 C2TE |
| Arbetsbar (öppentid), max | 6 tim |
| Densitet | 1 450 kg/m ³ |
| Torktid vid 20°C för fogning/lätt gångtrafik | 10–18 tim |
| Tid för genomhärdning | 7 dygn |
| Arbetstemperatur | 10–25° C |
| Materialåtgång vägg | ca 2,5 kg/m ² |
| Materialåtgång golv | ca 3,5 kg/m ² |