



Casco Marin & Teknik 2993-94, 4061-62, 4066

Användningsområde

- Högelastisk lim och fogmassa för krävande områden på bilen, husvagnen och i huset.
- Ger hållbara limningar och tätningar både över och under vattenlinjen.

Produktegenskaper

- Övermålningsbar med många typer av oljor, lacker och färger, även alkydfärger. Genomför alltid ett förtest.
- Snabbhärdande.
- Elastisk.
- Fäster mycket bra på många plaster, trä, betong, målade ytor och de flesta metaller etc.
- Stöt- och vibrationsdämpande.
- Väder- och saltvattenbeständig.
- God kemikaliebeständighet.
- Lätt att applicera även vid låga temperaturer.
- Fogen kan slipas.

Bruksanvisning

1. Rengör/torka av ytorna.
2. Öppna patronen/tuben. Skär av spetsen i 45° vinkel till något bredare än den önskade fogbredden. Använd en fogpistol vid applicering av Marin & Teknik i patron.
3. Fogning/tätning: eftersläta ytan på fogen med ett fogpinne/finger fuktat i en blandning av vatten och lite diskmedel.
Limning: stryk lim på ena ytan. Lägg samman och fixera ytorna.
4. Patron: Behöver patronen sparas, tryck ut fogmassa och låt det härda. Det täpper till och gör att inte luft på samma sätt kommer åt fogmassan så härdning uppstår. Sätt tillbaka hatten om tuben ska sparas.
5. Tub: Behöver tuben sparas, sätt en klick vaselin i korken innan förslutning det avhjälper mot härdning. Glöm inte att torka bort översta lagret vid nästa användning, annars påverkas vidhäftningen.
6. Förvara patronen/tuben i frysen eller svalt. Tag fram i rumstemperatur i god tid innan användning.

Övermålning

Övermålning av en elastisk fogmassa kan minska fogrörligheten. Marin & Teknik är dock kompatibel med de flesta alkyd-, olje- och dispersion färger. Rekommendation är att alltid låta fogen härda i 1-3 dagar före målning.

TEKNISK DATA

Typ

SMP- polymer

Färg

Artikelnummer	Förpackning	Kulör	NCS- nummer	RAL
2993	40 ml	Svart	S8505-R80B	9011
4066	300 ml	Svart	S8505-R80B	9011
2994	40 ml	Vit	S0502-Y	9010
4061	300 ml	Vit	S0502-Y	9010
4062	300 ml	Grå	S 3502-Y	7038

System	Fukthärdande
Konstistens	Lättsprutad, tixotrop pasta
Densitet	Ca 1350 kg/m ³
Skinnbildningstid	Ca 45 min +23°C, RF 50%
Härddtid	Ca 3 mm/dygn
Hårdhet	45 Shore A
Arbetstemperatur	+5°C till +40°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C
Fog Rörelse	20%
Glättningsvätska	Vatten blandat med lite diskmedel. Jämna ytan med fuktad fogpinne/finger.
Övermålningsbar	Ja, med oljor, lacker och färger, även alkydfärger. Gör alltid ett förtest.
Lagringstid	Ca 12 månader i urbrutet emballage vid +15°C till +20°C
Förpackning	40 ml tub 300 ml patron
Verktyg	Någon av Cascos fogpistoler.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning - - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och sök läkare. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. Rengör verktyg med lacknafta. Härdad massa tas bort mekaniskt.

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan



vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se