



Ersätter: juli 2001

Datum: 2002-04-17

Casco Silikon 2992, 2995 - 2996, 2998

Användningsområde

- Elastiskt tätningsmassa för hus, bil, båt och våtrum.
- Fäster mot t ex betong, kakel, tegel, PVC, båtplast, metall.

Produktegenskaper

- Antimögelbehandlad
- Ej övermålningsbar

Bruksanvisning

Ytorna måste vara torra, rena och fettfria. Puts, tegel, betong och andra byggmaterial rengörs med stålborste omedelbart före fogningen. Plast och metall putsas eller tvättas med aceton. Glas och keramiska ytor tvättas med sprit eller aceton. Trä skall vara rent och förbehandlat med t ex träskyddsmedel eller färg.

Applicera tätmassa och jämna fogen med en väl genomfuktad fogpinne innan massan börjat uthärdas. Efter ca 5-10 minuter bildas en ythud och fogen är klubbfri. En fullständig uthärdning uppnås efter ca 2-10 dagar beroende på fogens tjocklek. Luftens fuktighet och temperatur påverkar härdningsförloppet.

Rengöring

Avlägsna allt överskott av massan vid sidan av fogen och på redskap med lacknafta innan den härdat. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och foga på nytt. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna enligt ovan.

Begränsningar

Silikonfogar på plexiglas och polykarbonat får ej utsättas för höga belastningar, då risk föreligger för spänningsbrott. Använd ej Silikon på ljusa keramiska ytor (kakel) utomhus då smutsupptagning sker intill fogen. Starka syror (saltsyra, svavelsyra) och baser (lut) bryter ned fogmassan. Aromatiska och klorerade lösningsmedel (toluen och trikloretylen) sväller silikonmassan och nedsätter hållfastheten. Bör ej användas mot marmor och natursten på grund av risk för missfärgning, ej heller koppar på grund av för svag vidhäftning. Mot vissa typer av mjuk PVC kan gulning förekomma.

TEKNISK DATA

Typ	Silikonpolymer
System	Alkoxy
Färg	2992 - Transparent 2995 - Svart 2996 - Ljusgrå

	2998 - Vit
Konsistens	Tixotrop pasta
Densitet	Ca 1340 kg/m ³ (Transparent 1040 kg/m ³)
Skinnbildningstid	5 till 10 minuter vid +20°C
Klibbfri	3 till 5 timmar
Härddtid	Ca 2 mm/dygn vid +20°C, 50 % RF
Arbetstemperatur	+5°C till +50°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +150°C
Fog Rörelse	25 %
Hårdhet	25-35 Shore A (transparent 20-30 Shore A)
Glättningsvätska	Vatten
Övermålningsbar	Nej
Lagringstid	Minst 1 år i oöppnad förpackning
Förpackning	40 ml
Vertyg	Vid applicering använd Casco pistol 6172, 6173, 6182. Jämna till fogen med lämplig Fogpinne 10, 15 eller 20 mm.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning	- - - -
Hantering och Rengöringsföreskrifter	Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och sök läkare. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt och sörg för god ventilation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ohärdad silikon kan avlägsnas med t ex lacknafta. Härdad silikongummi avlägsnas på mekaniskt, t ex med kniv eller stålborste. Ytterligare information finns i VARUINFORMATION.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterade och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte



Akzo Nobel Deco International AB

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM

Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370

Downloaded från www.casco.se

ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.