



Ersätter: 2009-06-12

Datum: 2011-05-27

Casco Glasklar 4067

Användningsområde

- Snabbhårdande och flexibelt lim-, tät- och fogmassa för applicering vid alla typer av krävande områden.
- Exempel på användningsområden är båt, husvagn och där det krävs en mycket rörlig fog. Produkten är transparent och ersätter silikon där man vill använda sig av en kristallklar produkt.

Produktegenskaper

- Snabbhårdande
- Elastisk
- Utmärkt vidhäftning mot de flesta material.
- Stöt- och vibrationsdämpande
- Ej väderkänslig
- Missfärgar ej exempelvis tapeter
- Har ett högt initialt klibb
- God kemikaliebeständighet
- Lätt att applicera även vid låga temperaturer.
- Fogen kan slipas.
- Kan övermålas med de flesta vattenbaserade färger förtest skall utföras.
- Ej lämplig för natursten.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

1. Rengör/torka av ytorna.
2. Öppna patronen/tuben. Skär av spetsen i 45° vinkel till något smalare än den önskade fogbredden och montera därefter på den. Använd en fogpistol vid applicering av Glasklar i patron.
3. Fogning/tätning: eftersläta ytan på fogen med ett fogpinne/finger fuktat i vatten.
Limning: stryk lim på ena ytan. Lägg samman och fixera ytorna.
4. Patron: Behöver patronen sparas, tryck ut fogmassa och låt det härda. Det täpper till och gör att inte luft på samma sätt kommer åt fogmassan så härdning uppstår. Sätt tillbaka hatten om tuben ska sparas.
5. Tub: Behöver tuben sparas, sätt en klick vaselin i korken innan förslutning det avhjälper mot härdning. Glöm inte att torka bort översta lagret vid nästa användning, annars påverkas vidhäftningen.
8. Förvara patronen/tuben i frysen eller svalt. Tag fram i rumstemperatur i god tid innan användning.

TEKNISK DATA

Typ MS-polymer

Färg Transparent

Arbetstemperatur	+5°C till +40°C
System	Fukthärdande
Konstistens	Lättsprutad, tixotrop pasta
Densitet	Ca 1010 kg/m ³
Skinnbildningstid	Ca 10 min (+20°C)
Härdtid	Ca 2 mm/dygn vid +20°C
Hårdhet	Ca 40 Shore A
Temperaturbeständighet -	-40°C till +90°C
Foggrörelse	20%
Glättningsvätska	Vatten. Jämna ytan med fuktad fogpinne/finger.
Övermålningsbar	Ja, men för att säkerställa att Casco Glasklar och färgen fungerar tillsammans bör alltid ett test innan genomföras. Utför testet minst en vecka innan ytbehandlingen.
Lagringstid	Ca 12 månader i öppnat emballage vid +5°C till +25°C i torrt utrymme.
Förpackning	12x300 ml
Verktyg	Någon av Cascos fogpistoler.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning	- - - -
Hantering och Rengöringsföreskrifter	Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och sök läkare. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. Rengör verktyg med lacknafa. Härdad massa tas bort mekaniskt.
	Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorietredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se