



Ersätter: 2010-10-08

Datum: 2013-03-22

Casco Akryl Bygg 3920-3923, 3925

Användningsområde

- För invändig fogning av fogar och springor, t ex kring fönster, dörrar och väggar.
- Även för inomhustätning av sprickor i betong, puts och trä.
- Mycket god vidhäftning mot alla rena, fasta och porösa ytor så som betong, gips, tegel och trä.

Produktegenskaper

- Halvelastisk
- Övermålningsbar efter 10 min eller när ytan är skinntorr.
- Behöver inte övermålas.

Bruksanvisning

Casco Akryl Bygg har mycket god vidhäftning mot alla rena, fasta och porösa ytor som betong, gips, tegel och trä. Produkten rekommenderas inte till glas och metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.

Fönster

Ytorna måste vara rena och fria från damm. Trä som behandlats med impregneringsmedel måste torka 2 veckor före fogning.

Fogning med bottningslist

Bottningslisten bestämmer fogens djup och medger att massan kan appliceras under press. Bottningslisten ska vara av polyetylenskum med slutna celler.

Applicering

Applicering bör inte utföras vid temperaturer under + 5°C och inte över 80% relativ fuktighet. Casco Akryl Bygg appliceras normalt med fogpistol. Spruta fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Glättning

Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig och släta ut med en fuktad fogpinne, spackel eller styv pensel.

Rengöring

Avlägsna överskott av massan med vatten liksom också rengöring av verktyg.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och foga på nytt. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under rubrik »Förarbete».

TEKNISK DATA

Typ	Akryllatex
Färg	Vit – 3920 NCS 0502Y Brun – 3921 NCS 6020-Y70R Grå - 3922 NCS 3502-Y Svart – 3923 NCS 8505-R80B Beige – 3925 NCS 2020-Y30R
Konsistens	Tixotrop
Densitet	Ca 1500 kg/m ³
Torrhalt	Ca 85%
Skintid	Ca 15 minuter
Härdtid	1 till 7 dygn beroende på fogdjup
Arbetstemperatur	Kan appliceras vid temperaturer ned till +5°C +40°C
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Foggrörelse	12,5%
Glättningsvätska	Rent vatten (undvik tillsats av tvål)
Övermålningsbar	Ja efter 1 timme vid små sprikor och när fogen är genomhärdad vid 5-10 mm breda fogar.
Normer	Se vidare HusAMA98, ZSB, klass F-12,5P.
Lagringstid	24 månader i oöppnad förpackning, förvarad i sval, frostfri lokal
Förpackning	300 ml

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter **Hud:** Tvål och vatten
Verktyg: Ohärdad produkt - med vatten, härdad produkt – mekaniskt.

Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET.



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370

