



Casco Akryl Basic 3912

Användningsområde

- Används för tätning/spackling av fogar och springor t ex runt fönster, dörrar och väggar inomhus.

Produktegenskaper

- Akrylbaserad tätmassa.
- Lätt att applicera.
- För tätning och fogning i sten, trä, betong och puts mm.
- Övermålningsbar efter minst 24 timmar med vattenburen färg, ej övermålningsbar med lösningsmedelsburen färg.
- Tål fogrörelser på 7,5%.
- För mindre springor max 5 mm

Bruksanvisning

Casco Akryl Basic har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som aluminium, järn, trä, gips, PVC, tegel och betong.

Förbehandling

Ytorna måste vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra föroreningar. Trä som behandlats med impregneringsmedel måste torka minst 2 veckor före fogning.

Applicering

Applicering bör inte utföras vid temperaturer under +10°C och inte över 50 % relativ fuktighet. Casco Akryl Basic appliceras normalt med pistol. Spruta fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Glättning

Omedelbart efter appliceringen pressa massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig. Släta därefter ut fogmassan med en fuktad fogpinne, spackel eller styv pensel.

Rengöring

Avlägsna överskottet av massan med vatten. Vatten används även till rengöring av verktyg.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och foga på nytt. Fogytan är slipbar efter 1-3 veckor. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under rubriken "Förarbete".

TEKNISK DATA

Typ	Akryllatex
Färg	Gråvit NCS 0502-G50Y
Konsistens	Tixotrop

Densitet	Ca 1610 kg/m ³
Torrhalt	Ca 80 %
Skinntid	Ca 25-30 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet
Härddtid	1 till 7 veckor beroende på fogdjup
Arbetstemperatur	Kan appliceras vid temperaturer ned till +10°C +40°C
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Glättningsvätska	Rent vatten (undvik tillsats av tvål)
Övermålningsbar	Ja
Rörelseförmåga	7,5 %
Lagringstid	24 månader i oöppnad förpackning, förvarad i sval lokal där temperaturen är mellan +5 °C och +25 °C. Tål inte kyla.
Förpackning	300 ml 600 ml
Vertyg	Vid applicering använd någon av Cascos fogpistoler. Jämn till fogen med lämplig Fogpinne 10, 15 eller 20 mm.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning - - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengöring

Hud - tvål och vatten
Verktyg: Ohärdad produkt - med vatten, härdad produkt – mekaniskt.

Får ej förtäras. Vid förtäring, uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och hud.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se