



Ersätter: 2009-06-12

Datum: 2013-03-27

Casco Window Putty 5952

Användningsområde

Casco Fönsterkitt är ett elastiskt, oljebaserat specialkitt som är lika lätt att använda som linoljekitt men har avsevärt högre livslängd.

Bruksanvisning

1. Ytorna skall vara torra och rena. De obehandlade sugande ytorna, även tryckimpregnerat och laserat virke, skall spärrgrundas före kittning, för att motverka att olja i kittet sugas in och lämnar ett oljefattigare kitt som spricker fortare. Spärrgrunda med utspädd alkyd alt. oljefärg för ett gott rötskydd.

2. På patronförpackningen skärs tubspetsen av, varefter plastmunstycket skruvas på. Skär av detta snett ca 1,5 cm från spetsen. Tryck ut en jämn kittsträng med limpistolen. Bred ut med kittkniv. Eftersläta med fuktat finger. OBS! Patronen bör ha lagrats vid minst 20°C för att arbetet skall gå smidigt.

3. Övermåla efter ca 1 vecka. Måla ca 2 mm in på glaset för gott skydd. Övermålat kitt har extra lång livslängd.

4. Rengör verktyg med lacknafta.

TEKNISK DATA

Typ	Kitt baserat på torkade oljor och elastomerer.
Färg	Natur 5952 NCS 2010-Y20R
Konsistens	Smidig kittpasta. Styvt kallt kitt knådas i handen eller uppvärms på lämpligt sätt.
Densitet	Ca 1850 kg/m ² .
Brandfara	Ej brandfarligt.
Arbetstemperatur	+5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet	-35°C till +70°C
Redskap	Limpistol och kittkniv.
Åtgång	300 ml räcker till 5 m kittfog 4x4 mm.
Härddtid	7 dygn beroende på fogtjocklek.
Skinntid	Ca 1-2 dygn
Lagringstid	Minst 1 år i oöppnad förpackning.

Förpackning 300 ml

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning -

Hantering och Verktyg rengörs med lacknafta.

Rengöringsföreskrifter

Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se
