

Combimix produktdatablad

Grundning Grå Anl.

Produktgrupp: Putsbruk
Datum: 2014-09-19
Sid: 1(1)



Produktbeskrivning

Grundning Grå Anl är ett pumpbart grundningsbruk i putsbruksklass CS IV (A).

Användningsområde

Grundningsbruket används vid grundning, slammning och murning där låg alkalitet krävs i materialet. Grundningsbruket är avsett att användas vid nyproduktion eller renovering av gamla byggnader av tegel, lättklinker, lättbetong och betong. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Förbehandling

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 °C före användning. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande underlag förfuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridarmunstycke. Funktionstest ska utföras före pumpning av material, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden. Vid pumpning bör slangen smörjas med ex. murkalk.

Blandning

Torrvulvret blandas maskinellt ca 7 minuter i tvångsblandare eller 3-4 minuter i snabbgående blandare med ca 3,2 liter vatten (16 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter. Vid användning av genomströmningsblandare ska bruk med specialtillsats beställas.

Applicering

Innan grundningsbruket appliceras ska en putsarmering monteras på underlaget. Eventuella ojämnheter i underlaget ska tas upp av grundningsskiktet. Grundningsbruket kan appliceras med putsspruta som har en slangdiameter med min Ø 32 mm eller för hand med putsslev eller murslev. Vid grundning appliceras bruket i en omgång upp till en tjocklek från ca 4-9 mm. Grundningsskiktet ska vara av grov karaktär så god vidhäftning erhålls vid nästa påslag av puts. Grundning ska hårdna innan förfuktning för nästa påslag sker.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 5 °C, sol, regn eller stark blåst. Eftervattna alltid under minst 3 dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke.

Lagringstid och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data enl. EN 998-1

Tryckhållfasthetsklass	CS IV
Motstånd mot brand	A1
Beständighet mot frost	God
Kapillär vattenabsorption	W 2

Övriga egenskaper

Bindemedel	Kalk/Lågalkalisk cement
Ballast	0-3 mm
Vattenbehov	ca 19 %
Lufthalt	ca 18 %
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Börjar härda	ca 3 tim
Tjocklek per påslag	ca 4-9 mm
Åtgång	ca 1,6 kg/m ² /mm
Densitet härdat bruk	ca 1600 kg/m ³
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 6,0 MPa

Certifieringar



Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

