Med Beckers Terrasslasyr får du en vacker lyster och kulör samtidigt som den ger ett hållbart och slitstarkt resultat. Den är anpassad för lasering av terrasser, staket och trädgårdsmöbler. Terrasslasyr fungerar utmärkt på tryckimpregnerat trä samt obehandlad furu och gran.

GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor med vatten och Terrasstvätt. Skölj bort rengöringsmedlet ordentligt! Vid användning av högtryckstvätt: undvik för högt tryck eftersom träet kan skadas. Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande lasyr och gråtnat, poröst trä vid behov. Runda av vassa hörn och kanter med slippapper.

NYTT OBEHANDLAT, TRYCKIMPREGNERAT OCH TIDIGARE OLJAT TRÄ: laseras tunt med Terrasslasyr. Stryk ut lasyren ordentligt så att en liter terrasslasyr räcker till 10-15 m^2. Lasera en bräda i taget för att minska risken för överlapp och ojämn kulör. Om ytan är starkt sugande så kan ytterligare ett tunt skikt strykas på. Det är viktigt att lasyren inte bildar film.

TIDIGARE LASERADE YTOR: stryks en gång tunt med lasyr i önskad kulör. Tänk på att kulören blir mörkare/starkare för varje strykning.

Underhåll av ytor behandlade med Terrasslasyr: För att behålla en snygg och fräsch yta rekommenderas tvättning 1-2 gånger per år med milt tvättmedel och lätt skrubbning med mjuk borste. Spola sedan av med vattenslang. Ytor slits olika snabbt beroende på hur mycket de används och på hur de utsätts för sol och vind.

VIKTIGT

Rör om lasyren före samt under användning. Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä som därför bör torka minst en säsong före behandling.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Alkyd
SPÄDNING	Skall ej spädas
VERKTYG	Målardyna
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller penseltvätt
GLANS	Matt
MATERIALÅTGÅNG	10-15m²/liter
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +10°C yttemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri efter ca 4 timmar och övermålningsbar efter 16 timmar.
VOC	Gränsvärde (Kat A/e): 130g/l (2010) Produktens VOC: <130g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2016-02-18

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Beckers