

# Primex Trägrund



*Minskar risken för tanningenomslag  
Ger bra fäste till täckfärger*

Grunda ordentligt så slipper du måla om fasaden lika ofta. Primex Trägrund från Beckers är en vattenburen alkydgrundfärg som målas på träfasader, fönster och andra snickerier utomhus. Färgen motverkar fuktupptagning och ger tillsammans med övriga produkter i Beckers fasadsystem ett slutresultat som håller längre.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG  
4 - 8 m<sup>2</sup>/l och behandling beroende på underlag

VERKTYG  
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Lägst +7°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 4-6 timmar. Övermålningsbar efter ca ett dygn.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL  
Alkyd

VOC  
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Se till att ytan är i gott skick inför målningen genom att tvätta med Beckers Utomhustvätt samt använda Alg och Mögelmedel vid behov. Borsta eller skrapa bort löst sittande färg eller spruckna färgskikt samt poröst, grånat trä. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor och bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Mattslipa blanka, hårda färgytor. Behandla trärena ändträ, skarvar och spikskallar med Primex Grundolja. Överskottet torkas bort efter 30 minuter.

## Måla

Grundmåla omålat trä flödigt med Primex Trägrund. Grundmåla även ändträ och skarvar noggrant. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundas med Primex Trägrund, detta gäller även ommålning av gamla alkyl- och oljefärgsytor. För behandling av fabriksgrundat trä, rådgör med en Beckers återförsäljare om en ny grundning kan behövas.

## När du målat klart

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Omröres före användning! Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Måla inte på solheta ytor, vid risk för regn eller dagg inom ca 1-2 timmar efter målningens avslutande. Vid användning av spruta eller roller ska färgen efterstrykas med pensel.

OBS! Vid sprutning, använd filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformade partiklar (FFP2).

För att minska risken för tanningenslag vid målning med vit grundfärg bör färgen torka minst 1 dygn vid +23°C och 50 % relativ luftfuktighet före övermålning med täckfärg. Missfärgning från kvistar

kan minskas med en extra grundning direkt på kvistarna.

Besök vår hemsida [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för arbetsråd och mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*