

Golvfärg 1K

Produktbeskrivning/Användningsområde: Hagmans Golvfärg 1K är en lättarbetad, slitstark, diffusionsöppen och vattenburen färg med bra ljus- och glansbeständighet, baserad på polyuretan/ akrylat. Produkten är lämplig för betong- och träytor inom och utom bostaden (**OBS**, underlag av trä, endast inomhus!) samt ytor som utsätts för lättare trafik inom handel. Då färgen har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på markgolv. För att ytterligare förbättra slitstyrkan och smutsbeständigheten kan färgen överlackeras med Klarlack 1K. **OBS**, använd Hagmans Golvfärg EP-V till garage och lokaler med kemikaliehantering.

Teknisk information:

Basmaterial: Polyuretan/akrylat
 Densitet: 1,2
 Över-
 målningstid: 3 timmar
 Brukbar: 12 timmar
 Full slitstyrka: 5-7 dygn
 Glansvärde: Ca 40 (halvblank)
 Material-
 åtgång: 1 liter räcker till ca 10 m²,
 per skikt
 Diffusions-
 egenskaper: Genomsläpplig för vatten
 i ångfas vid max 2 skikt om
 vardera 0,1 L/m²
 Lagringstid: 2 år. Lagras frostfritt
 Torrhalt: Ca 47 viktprocent
 Brand-
 farlighet: Icke brandfarligt
 Spädning: Vid grundning på sugande underlag
 spädes färgen 20 % med vatten.
 Lägsta
 brukstemp: +5°C
 Kulörer: Se kulörkarta.
 Förpackningar: 1 L, 4 L, 10 L

Förbehandling:

Stäng av ev. golvvärme innan målning. Nya betongytor skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cement huden skall avlägsnas genom t.ex. slipning, blästring eller syratvättning. Använd Hagmans Dammbindning 1K som primer för att öka vidhäftningen och ytterligare stärka ytan på betongytor utomhus, t.ex. på balkonger eller trappor. Vid obehandlade träytor bör kvistarna behandlas med Hagmans Spärgrund och därefter bör hela ytan grundmålas med trä/snickerigrund för att minska risken för missfärgning från trähartser (gäller framför allt träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer). Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

Applisering:

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Vid grundning på sugande underlag späds färgen med 20 % vatten. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta yt-temperatur är +5°C.

Önskas en mattare yta kan färgen mattas ner med Hagmans Matteringspasta. Glans på färgen vid olika tillsatsmängder av Matteringspasta.

Tillsats- Matteringspasta	Glans-Golvfärg 1K
5%	30
10%	20
15%	15
20%	10

Matteringspasta används endast i sista färgskiktet.

Ovanstående glansgrader är ungefärliga och grundar sig på att man målat ett skikt enligt våra rekommendationer på 1K: 0,1 l/m².



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39511-002	
Produkt för yttskydd av betong Beläggning	
Brandklass Genomsläpplighet för vattenånga Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten Vidhäftning	B _n -s1 Klass I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ²