

Epoxy-/Golvspackel

Produktbeskrivning:

Smidigt tvåkomponent limspackel, praktiskt taget luktfritt. Mycket slitstarkt, även i tunna skikt. Tål aggressiva miljöer och fukt.

Användningsområde:

Limning, spackling och lagning av betong, sten, trä, stål, keramik m.m. Exempelvis spricklagning av hålkäl, infästning av golvbrunnar, spackling av hål och sprickor i plåt, lagning av sten och keramik, plattor och föremål.

Teknisk information:

Brukstid: 20 min. vid +20°C
Härdtid vid +20°C: Räkna med ca. 12 timmar innan spacklet utsätts för lättare trafi k. Efter det att spacklet har härdat i 24 timmar skall det slipas för att ge bästa vidhäftning till nästkommande skikt. Spacklet uppnår full styrka efter 5-7 dygn.
OBS! Lägsta temp. för optimal uthärdning +5°C.
Hårdhet: 67 Shore D
Torrhalt: 100 %
Brandfarlighet: Icke brandfarligt
Lagringstid: 2 år
Kulörer: A-komp Svart, B-komp Vit

Förbehandling:

Betongen skall vara torr och fri från smuts, olja o. dyl. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. slipning, blästring eller syratvätt. Vid spackling på tidigare målade ytor skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas. För övriga ytor gäller att de skall vara torra samt fria från fett, olja samt smuts. Mycket porösa material bör primeras med Hagmans Primer EP.

Bruksanvisning:

Blandnings: Komp. A: 1 volymdel
förhållande: Komp. B: 1 volymdel
Blandning: Lika volymdelar blandas noga tills jämn grå färgton erhålles.

Små mängder, upp till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller trycksluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera.

Applicering:

Applicera med stål- eller gummispackel. Efter ca 3 timmars härdning kan spacklet efterslätas med fuktat verktyg, vilket underlättar vid slipningen. Efter denna tid kan även våra övriga epoxiprodukter appliceras.

Verktyg rengörs med Hagmans Cellulosa-förtunning eller thinner.

Förpackningar:

Artikelnummer:
39270 0,6 lit.
39272 6,0 lit.

