



# ALL SEASON HAND

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Snabbhärdande polyuretanskum för handhållen applicering (tillhörande munstycke). Består av 1-komp fuktighetshärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till -10°C. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värme- och ljudisolering. Skummet härdar snabbt under påverkan av luftens fuktighet eller omgivande material och bör därför appliceras så att skummet kan expandera fritt. En lätt ytfuktighet ger större skumvolym och snabbare härdning. Härdad produkt är luktfri och avger låga emission.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga), men ej mot polyeten och silikon eller Teflon/PTFE. Undvik feta och dammiga ytor.

### ARBETSBESKRIVNING

Rengör arbetsytan från damm, lösa partiklar, fett, olja innan användning. Bruksanvisning: 1. Skaka behållaren innan arbetet påbörjas. Montera munstrycket på behållaren och tryck lätt på avtryckaren så att röret fylls med skum. OBS! Förpackningen skall förvaras i min. +5 °C innan användning och vändas upp och vid applicering. 2. Fukta ytorna lätt med vatten. 3. Fyll fogen till ca 30-40%. Lätt fuktade ytor ökar skumvolymen. Skär bort överskott efter härdningen. Skummet är klubbritt efter ca 12 min och bearbetningsbart efter ca 30 min. Genomhärdat efter ca 12 timmar. Rengöring: Aceton, härdat skum mekaniskt.

### MILJÖ & HÄLSA

Se produktens Säkerhetsdatablad för komplett information om arbetsmiljö/arbetarskydd, försiktighetsåtgärder och risker vid användning.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper innan användning	
Skummängd	ca 13 liter (fritt skummande vid 20°C och 50%RF)
Min. arbetstemperatur	-10°C (fogytor/klimat)
Max. arbetstemperatur	+30°C (fogytor/klimat)
Bästa arbetstemperatur	+20°C (förpackning och fogytor)
Typ	1-komponent polyurethan fogskum
Min. arbetstemperatur	+5°C (förpackning)
Max. arbetstemperatur	+25°C (förpackning)
Egenskaper efter applicering	
Skinnbildningstid	ca 12 min
Skärbar efter	ca 30 min
Fullt härdad	ca 12 timmar, vid +23°C. ca 24 timmar, vid+ 5°C.
Färg	Gul-Vit
Temperaturbeständighet	-50°C till +90°C (kortvarigt till +130°C)
Tillåten fogrörelse	±5%
Värmeledningsförmåga	ca 0,034 W/mK°
Rengöring	Aceton. Härdat skum mekaniskt
Krympning	max 2%
Ljudisolerande	ca 60 dB
Åldringsbeständighet	God, får inte permanent utsättas för UV-ljus efter applicering

## KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

