SUPERGLUE GEL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-12-13

BESKRIVNING AV PRODUKT

Bostik Superlim Gel är tixotropiskt cyanoakrylatlim för porösa och sugande ytor. Limmet varken rinner eller droppar. Kan påföras på vertikala ytor. Bostik Superlim Gel har normalt en fixeringstid på 45 sekunder. Full hållfasthet uppnås efter 1 dygn.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Limmar porösa och sugande material som trä, läder, keramik etc. Kan också användas till hårda icke-sugande material som metall, plast, gummi etc.

ARBETSBESKRIVNING

1. Se till att ytorna är rena och torra. 2. Skruva av spetsen och punktera tuben med en nål. 3. Stryk på ett tunt lager på ena ytan. 4. Pressa ihop i ca. 45 sekunder. 5. Ta bort överflödigt lim på spetsen och sätt på hättan ordentligt. Limfogen uppnår full hållfasthet efter ca. 1 dygn. Limmet bör förvaras mörkt, svalt och torrt. FÖRPACKNING: Aluminiumtub med plastpipett. Tuber à 3 gram i blisterförpackning.

MILJÖ & HÄLSA

Cyanoakrylatbaserat lim. Risk för sammanlimning av hud, till exempel fingrar och ögon. Använd skyddshandskar. Undvik kontakt med huden, eftersom limmet fäster omedelbart. Limmet ska inte komma i kontakt med ögonen. Använd skyddsglasögon vid risk för sprut i ögonen. Om limmet skulle hamna i ögonen skölj med stora mängder vatten och kontakta läkare. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. För ytterligare information, se HMS-informationsbladet.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, **www.bostik.se**

TEKNISK DATA

Bas	Ethylcyanoakrylat
Max gapfyllning	0,25 mm
Fixeringstid	45 sekunder
Full härdning	1 dygn
Skärstyrka	21 N/mm² (Sandblåst stål)
Temperaturbeständighet:	-54ºC - 82ºC
Rengöringsmedel:	Aceton

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, **www.bostik.se**