



# PARKETTLIM

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett vattenbaserat, ej brandfarligt lim, helt fritt från lättflyktiga lösningsmedel

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av skivmaterial mot betong eller flytspackel och för hellimning av obehandlad lamell och massiv parkett samt mosaikparkett på sugande underlag, som exempelvis betong, spånskivor, plywood och liknande.

### ARBETSBESKRIVNING


Följ alltid parkettleverantörens läggninginstruktion och rekommendationer vid limning. 1. Underlaget skall vara rent, plant och stabilt. Fukthalten i undergolvet får ej överstiga 50% RF för massiv parkett och 60% för lamellparkett. Före monteringen skall rummet och parketten ha haft en konstant temperatur på +20°C (±2%) och luftfuktighet på 50% (±10%) i minst en vecka. Temperatur och luftfuktighet skall ha uppnåtts före montering. 2. Sprid ut limmet på golvet med en grovtandad spackel. Sprid inte ut mer lim som kan läggas inom 15 minuter. 3. Lägg parketten i det våta limmet och tryck till noggrant. Följ parkettleverantörens instruktioner för belastning/not- och spontlimning för parkettens kortändor. 4. Slipning och ytbehandling av trägolvet kan tidigast ske efter 7 dygn. OBS Bostik Parkettlim innehåller vatten som kan svälla träet. Endast obehandlad parkett ska limmas med Bostik Parkettlim då slipning ska ske efter limning. Vid limning av färdigbehandlad s k tunnparkett rekommenderas Bostik Maxi-Bond Parkettlim, som inte innehåller vatten. Limning mot underlag med fukthalt över 60% eller vid tillskjutande fukt får inte genomföras.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

| Egenskaper före applicering  |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtyp                  | Enkellim för våtlimning                                                           |
| Bindemedel                   | Plastdispersioner med tillsatsmedel                                               |
| Lösningsmedel                | Vatten                                                                            |
| Konsistens                   | Pastaliknande                                                                     |
| Färg                         | Gulbeige                                                                          |
| Appliceringshjälpmedel       | Grovtandad spackel (t ex koromantspackel nr 2)                                    |
| Monteringstid                | Inom 15 min, eller så länge full övervätning sker                                 |
| Arbetsförhållanden           | Se punkt 1 "Arbetsbeskrivning"                                                    |
| Rengöringsmedel              | Vatten, innan limmet torkat. Torkat lim borttages med Bostik Lim- och Penseltvätt |
| Densitet                     | Ca 1,4 g/ml                                                                       |
| Torrsubstans                 | Ca 75%                                                                            |
| Limåtgång                    | 2 - 3 m <sup>2</sup> /l beroende på typ av parkett och underlag                   |
| Brandfarlighet               | Limmet är ej brandfarligt                                                         |
| Flampunkt                    | -                                                                                 |
| Lagringsbeständighet         | Minst 1 år vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost.                                 |
| Egenskaper efter applicering |                                                                                   |
| Temperaturbeständighet       | God                                                                               |
| Ytbehandling                 | Efter minst 7 dygns torktid vid 18-22°C och 40-70% RF.                            |
| Skjuvhållfasthet             | 300-400 N/cm <sup>2</sup>                                                         |

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

