



Ersätter: 2012-02-03

Datum: 2012-10-31

RepoRapid 3681

Användningsområde

- Avsett för snabblagningar av hål och ojämnheter före ytbeläggning.
- Lämpligt för underlag som betong och träfiberskivor mm.

Produktegenskaper

- Cementbaserat golvspackel med extremt kort torktid.
- Är slipbar för att få den rätta finishen.
- Ger liten krympning vilket gör den lämplig för att laga hål utan att spacklet sjunker.

Bruksanvisning

Avlägsna svaga ytskikt och eventuell cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug ytan. Underlaget ska vara rent, fast och dammfritt.

Massan appliceras med en stålspackel. Färdigblandad massa har en monterings tid på ca 5 -15 minuter. Monterings tiden varierar med vatten- och rumstemperatur, och mängden blandad massa. För att öka monterings tiden kan spacklet strykas ut på en skiva och så det kyls ned.

Om massan under monterings tiden tjocknar kan den bearbetas till normal konsistens med hjälp av en stålspackel.

Beläggning kan normalt ske efter 30 minuter. En spacklad yta bör alltid beläggas inom något dygn, detta för att undvika uttorkning av ytan med sprickor som följd. Kan ej beläggning ske inom denna tid bör ytan övertäckas, t ex med plastfolie.

TEKNISK DATA

Typ	Cementbaserad pulverprodukt.
Färg	Grått pulver
Densitet	Packat pulver - ca 1200 kg/m ³ Pulver blandat med vatten - ca 1400 kg/m ³
Brandfara	Ingen
Arbetstemperatur	Golvytan ska minst ha +5C°.
Blandning	Blanda 2 volymdelar med 1 volymdel med vatten. 2 kg pulver till 1 liter vatten. Blanda snabbt till en homogen konsistens. Blanda ej mer än vad som förbrukas inom 10 minuter.
Åtgång	1,0 kg/m ² per 1mm skikt tjocklek.
Tjocklek	1-40 mm. Över 10 mm inblandning med sand.

Monteringstid	5-15 minuter vid +20°C
Härdning	RepoRapid härdar <i>mycket</i> snabbt. Redan efter 30 minuter är spacklet normalt uthärdat så att mattläggning kan ske. Temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.
Lagringstid	Minst 1 år i väl sluten förpackning på fuktfri plats. Ej köldkänsligt.
Förpackning	1 kg 10 kg

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning Irriterande

Hantering och Rengöringsföreskrifter Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt tvätta genast noggrant med tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller cement >30%. Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Redskap rengöres med vatten innan massan har stelnat.

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laborietester och lång praktisk erfarenhet. Det är en introduktion som avser att hjälpa användaren att finna bästa användningssättet och **är endast vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för godsets funktion eller lämplighet för visst ändamål.** Eftersom vi inte kan styra användarens produktions- **och lagringsbetingelser**, kan vi inte heller hållas ansvariga för resultatet som påverkats av lokala omständigheter **och förhållanden**. Vid varje nyanvändning rekommenderas tester och kontinuerliga kontroller.



Akzo Nobel Bygglim AB
 Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
 Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
 Downloaded från www.casco.se
