



CascoFlex 3442

Användningsområde

- Arbetsmiljövänligt lim till de flesta golvmaterial.
- **Golv**
CascoFlex 3442 är ett snabbt golvlim som ger mycket hög vidhäftning både som våtlim och häftlim. Vid högpresterande betong välj istället CascoProff Solid 3480.
- **Vägg**
För trådsvetsbara väggmattor rekommenderas Casco AquaProff 3431.
- **Underlag**
Passar både sugande (spånskivor, betong) och täta underlag (Befintliga material, fuktisolerade golv mm).

Produktegenskaper

- Till de flesta golvmaterial.
- Bra klubb och lång monteringsstid.
- Innehåller inte lättflyktiga lösningsmedel eller APEO (alkylfenoletoxylat).
- EC 1-klassat

Bruksanvisning

Sugande underlag

Följ HusAMA –98. Före mattläggning se till att underlaget är rent, jämnt, starkt och dammfritt.

1. Applicera limmet med lämplig limspridare 6108 eller 6118, beroende på underlag och matta. Använd inte mer lim än vad som krävs för att få en god övervätning inom rekommenderad öppentid.
2. Lägg ner mattan så snart det är möjligt, pressa/gnid ut all luft under mattan. För bästa resultat använd en mattvält. Anpassa vältvikt efter mattmodell.
3. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är mycket god.
4. Säkerställ läggning och eftergnid för att undvika blåsor.

Icke sugande underlag

Före mattläggning se till att underlaget är rent, jämnt, starkt och dammfritt. För bästa resultat rekommenderas spackling av golvet med Casco-spackel eller likvärdigt, i en tjocklek av 2-3 mm. Limning sker därefter enligt rekommendationer för sugande underlag. Genom att först prima/spackla blir limning och resultat bättre. Om detta inte är möjligt är det viktigt att låta vattnet i limmet dunsta så mycket som möjligt innan läggning och gnid/vält ytan.

1. Applicera limmet med en lämplig limspridare 6108 eller 6118

beroende på underlag och matta. Lägg ner mattan i ett vått lim, dra sedan upp mattan och låt limmet torka ca 20-30 minuter.

2. Lägg ner mattan så snart det är möjligt, pressa/gnid ut all luft under mattan. För bästa resultat använd en mattvält.
3. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är mycket god.
4. Säkerställ läggning och eftergnid för att undvika blåsor.

Rekommenderad limmängd

Material	Sugande underlag	Icke sugande underlag
Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
PVC-matta med baksida	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Textila mattor	3-4 m ² /l	3-4 m ² /l
Linoleum	2-3 m ² /l	4-5 m ² /l

Vid limning av mattor med slipad baksida är det viktigt för bästa resultat att alltid limma som vid våtlimning.

Att beakta

Följ anvisningarna från HusAMA -98. Relativ luftfuktighet (RF) i underlaget är max 85%. Följ även GBRs branschrekommendationer.

TEKNISK DATA

Typ	Akryl/copolymer dispersion
Färg	Beige
Konsistens	Smidig, tixotropisk
Torrhalt	Ca 72 %
Densitet	Ca 1340 kg/m ³
Viskositet	Ca 60000 mPa, Brookfield RVT,6 10 rpm, 25°C
PH	Ca 7,3
Lösningsmedel	Vatten
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Användningstid	Våtlimning ca 0 - 30 minuter. Häftlimning 30-120 minuter, monterings tiden styrs ifrån underlag, temperatur och luftfuktighet.
Lagringstid	1 år i oöppnad förpackning. Lagras svalt och frostfritt och ej över +30°C
Förpackning	1 liter 3 liter 5 liter 10 liter
Rengöring	Vått lim tvättas bort med vatten, hel- eller halvtorr lim tas bort med Casco Limtvätt 2518.

Verktyg

Vid applicering använd:

Limspridare/tandad spackel. Lämpligen Casco hårdmetallspackel 6108 eller 6118 beroende på limmängd.

HÄLSA OCH MILJÖ**Märkning**

Frostkänslig

**Hantering och
Rengöringsföreskrifter**

Vid arbete med limprodukter skall alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt torka bort med tygtrasa och tvätta med rengöringskräm.

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT**Medlem i**

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

**Akzo Nobel Bygglim AB**

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM

Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370

Downloaded från www.casco.se