



Ny

Datum: 2013-09-06

Casco Vägglim Premium 3422



Vägglim till de flesta typer av tunga tapeter, t.ex. textiltapet, grövre glasfiberväv, kraftig NonWoven tapet, renoveringsduk, kraftig vinyltapet, sjögrästapet, sjögrästapet och fibertapet. Används i torra utrymmen.

- Mycket bra klibb
- Lång öppentid
- Mycket lätt att applicera ut med roller
- Bra vidhäftning mot svåra underlag
- STB kod: ▲▲
▲▲▲

TEKNISK DATA

Typ: Modifierat dispersionslim på bas av polyvinylacetat dispersion och stärkelsederivat
Färg: Vit
Konsistens: Tixotropisk
Densitet: Ca 1040 kg/m³
Torrhalt: 21 %
Brandfara: Nej
pH: Ca 6,0

MONTERINGS DATA

Arbetstemperatur: Ej under +18° C i både underlag och material.

Blandning: Rör om före användning.

Åtgång: 1 liter till 3-5 m².

Monteringstid: 0-30 minuter (Såväl vänte- som monteringsstid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet)

Lagringstid: Minst 1 år i oöppnad originalförpackning. Lagringstemperatur över +10°C. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

lakta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat, torkat lim löses med T-röd.

BRUKSANVISNING

Förbered väggen beroende på underlag:

- Gamla tapeter - avlägsna lös papperstapet eller vinylskiktet på gammal vinyltapet.
- Målad yta - tvättas med 5%-ig ammoniaklösning/måartvätt och därefter sköljes ytan.
- Spacklad yta – inget förarbete.
- Väv – spackla över eller riv ner den gamla väven.
- Ett alternativt är att sätta renoveringsduk direkt på den gamla väven/tapeten med Casco Premium eller Casco Aqua.

Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 4 delar vatten. Vägglim Premium 3422 kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var noga med att rätt åtgång följs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

FÖRPACKNING

1 liter
5 liter
15 Liter



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Casco Adhesives AB

Postal address:
Box 11500, 100 61 Stockholm.
Phone: +46 8 1234567,
Fax +46 8 1234567
Web: www.casco.com

A BRAND FROM
AkzoNobel