



Ny

Datum: 2013-09-06

Casco Aqua Våtrumslim 3437



Vägglim för montering av tapeter i våtrum. T.ex. glasfiberväv, renoveringsduk och tunnare vinyltapeter. Även lämplig för många väggmaterial på svåra underlag i torra utrymmen.

- Mycket lätt att sprida ut med roller
- Har mycket bra vidhäftning mot de flesta underlag
- Långt och kraftigt monteringsklubb
- God vattentålighet
- Högt torrhalt
- God värmebeständig limfilm
- STB kod: ○

TEKNISK DATA

Typ: Copolymer och stärkelsederivat

Färg: Vit

Konsistens: Tixotropisk

Densitet: Ca. 1020 kg/m³

Torrhalt: 27 %

Brandfara: Nej

pH: Ca. 7,0

MONTERINGS DATA

Arbets temperatur: Ej under +18° C i både underlag och material.

Blandning: Rör om före användning.

Åtgång: 1 liter till 4-5 m².

Monteringstid:

Sugande ytor: 0-10 minuter

Täta ytor: 15-30 minuter

(Såväl vänte- som monteringstid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet)

Lagringstid: Minst 1 år i oöppnad originalförpackning.

Lagringstemperatur över +10°C. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Iaktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat, torkat lim löses med T-röd.

BRUKSANVISNING

Förbered väggen beroende på underlag:

- Gamla tapeter - avlägsna lös papperstapet eller vinylskiktet på gammal vinyltapet.
- Målad yta - tvättas med 5%-ig ammoniaklösning/målartvätt och därefter sköljes ytan.
- Spacklad yta – inget förarbete.
- Väv – spackla över eller riv ner den gamla väven.
- Ett alternativt är att sätta renoveringsduk direkt på den gamla väven/tapeten med Casco Premium eller Casco Aqua.

Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 2 delar vatten. Vägglim Aqua kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var noga med att rätt åtgång följs. Följ tapetmaterial-tillverkarens anvisningar.

FÖRPACKNING

1 liter

5 liter

15 Liter



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Casco Adhesives AB

Postal address:
Box 11500, 100 61 Stockholm.
Phone: +46 8 1234567,
Fax +46 8 1234567
Web: www.casco.com

A BRAND FROM
AkzoNobel