



Ersätter: 2011-06-17

Datum: 2012-02-14

Cascol Outdoor 3337

- Är ett snabbbindande lim med god fuktbeständighet.
- Vattenbeständig och uppfyller kraven EN 204/205 klass D3.

För limning trä mot trä.

Limmet är lämpligt för fog- och monteringslimningar för snickerier och möbler, där en fuktbeständig fog erfordras. Limfogar som utsätts för stor påfrestning av fukt eller vatten skall limmas med Cascol Marin 3308.

Typ : Dispersion baserad på modifierad PVAc-typ.

Härdare:

Lösningsmedel: Vatten

Färg: Vit.

Densitet: 1090 kg/m.

Konsistens: Flytande.

pH: Ca 3

Torrhalt: Ca 50 %.

Viskositet: Ca 12000 mPa.s Brookfield RVT, sp 6, 20 r/min. 25°C.

Arbetsstemperatur: Ej under +10°C.

Temperaturbeständighet: Ej uppmätt

APPLIKATIONS DATA

Brandfara: Ingen.

Fuktkvot: 5 - 15 %, lämpligast vid 7 - 10%.

Limmängd: 100 - 250 g/m². Dubbelspridning rekommenderas på hårda och feta träslag.

Blandningsförhållande:

Limblandningens brukstid:

Monteringstid: Furu/furu:

Öppen väntetid är max 4 minuter vid 20°C.

Sluten väntetid är max 7minuter vid 20°C.

Presstryck: 0,1 - 1,0 mPa. Väl bearbetade ytor med god anliggning ger bästa limningsresultatet.

Presstid: Furu/furu: 20 - 30 minuter vid 20°C.

Vattenbeständighet: EN 204/205, klass D3

Lagringstid: Minst 1 år i väl sluten förpackning. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C respektive över +30°C.

Förpackning: 300 ml, 750 ml

Verktyg: Pensel, tandad spackel eller roller.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.

Redskap rengöres med ljummet vatten innan limmet torkat. Torkat lim avlägsnas med T-röd och mekaniskt.

Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET.

BRUKSANVISNING

Gör så här:

Ytorna skall vara torra, rena och dammfria samt så jämna att de ger en god anliggning. Träets fuktkvot skall vara 5 - 14%. Bästa resultatet erhålls om ytorna är nybearbetade. Vid limning av hårda och feta träslag är nybearbetade ytor en förutsättning för god limning. Sprid lim på ena ytan vid limning av mjuka träslag. Vid limning av hårda och feta träslag skall limmet spridas på båda ytorna. Beträffande presstid, se teknisk data. Vid grövre dimensioner kan presstiden behöva förlängas.

OBS! Vid limning av ek kan vissa ämnen i eken reagera med limmet så att färgförändringar uppstår. För att undvika risk för sådana färgförändringar rekommenderas att en provlimning utförs.

Skall inte användas för bärande konstruktioner.



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom handhavandet ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Certifierad enligt:



Akzo Nobel Bygglim AB

Box 11550
100 61 Stockholm
Tel: +46 8 7434000
Fax: +46 8 6436370
www.casco.se

A BRAND FROM
AkzoNobel