



Ersätter: 2011-06-17

Datum: 2012-02-14

Cascol Winter 3303

- Kan användas ner till -10°C.
- Frysstabil.

För fog-, monterings- och spiklimning samt för undergolvslimningar, speciellt vid låga temperaturer.

Typ : Polyvinylacetatdispersion.

Fuktbeständig, elastisk fog. Provad av NTI för limning av undergolv vid temperaturer ner till -10°C.

Härdare:

Lösningsmedel: Vatten, etylalkohol.

Färg: Gråaktigt

Konsistens: Flytande

Densitet: 1120 kg/m³

pH: 4-6

Torrhalt:

Viskositet: 18 000mPas Brookfield LVT ,sp.4 6rpm,25°C

Arbets temperatur: -10 - +70°C.

Temperaturbeständighet:

APPLIKATIONS DATA

Brandfara:

Fuktkvot:

Limmängd: 150 - 250 g/m².

Blandningsförhållande:

Limblandningens brukstid:

Monteringstid: Furu/furu:

Öppen väntetid är max 12 minuter vid +20°C.

Sluten väntetid är max 15 minuter vid + 20°C.

Presstryck: 0,1 - 1,0 mPa. Väl bearbetade ytor med god anliggning ger det bästa limningsresultatet

Presstid: Furu/furu: 10 - 12 minuter vid +20°C. 24 timmar vid -10°C.

Vattenbeständighet:

Lagringstid: Minst 3 år i sluten förpackning vid +10 - +20°C.

Får ej lagras vid temperaturer över +30°C. Tål temperaturer ner till -40°C. Om limmet utsätts för låga temperaturer ska det omröras före användning.

Förpackning: 750 ml plastflaska, 5 liter, 15 kg.

Verktyg: Pensel, tandad spackel eller roller.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

God arbetshygien skall iaktas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Innehåller etylalkohol. Sörj för god ventilation. Redskap rengörs med ljummet vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med aceton, T-röd eller liknande. OBS! Dessa är brandfarliga.

Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET.

BRUKSANVISNING

Gör så här:

Ytorna skall vara torra, rena och dammfria samt så jämna att de ger en god anliggning. Träets fuktkvot skall vara 5 - 14 %. Bästa resultatet erhålls om ytorna är nybearbetade. Vid limning av hårda och feta träslag är nybearbetade ytor en förutsättning för god limning. Sprid lim på ena ytan vid limning av mjuka träslag. Vid limning av hårda och feta träslag skall limmet spridas på båda ytorna. Beträffande presstid, se teknisk data. Vid grövre dimensioner kan presstiden behöva förlängas.

OBS! Vid limning av ek kan vissa ämnen i eken reagera med limmet så att färgförändringar uppstår. För att undvika risk för sådana färgförändringar rekommenderas att provlimning utförs.

Skall inte användas för bärande konstruktioner.



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom handhavandet ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Certifierad enligt:



Akzo Nobel Bygglim AB

Box 11550
100 61 Stockholm
Tel: +46 8 7434000
Fax: +46 8 6436370
www.casco.se

A BRAND FROM
AkzoNobel