

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2016-09-08

Cascol Winter 3303

Frosttåligt trälim för limning inomhus under torra men kalla förhållanden. T ex spiklimning av undergolv på regel vid kallgrader, limning av spångolv innan fallspackling, limning av cellplast mot spånskiva och andra trämaterial. Ger en stark och färglös limfog.

- Kan användas ner till **-10°C**
- Frysstabil
- Klassning **D2**

TEKNISK DATA

Typ: Polyvinylacetatdispersion. Fuktbeständig elastisk fog. Provad av NTI för limning av undergolv vid -10°C.

Lösningsmedel: Vatten, etylakohol.

Färg: Gråaktig.

Konsistens: Flytande.

Densitet: 1120 kg/m³.

pH: 4 - 6.

Viskositet: 18000 mPas, Brookfield LVT, sp. 4; 6 rpm, +25°C.

Brandfara: Ingen

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: -10°C - +70°C.

Limmängd: 100 - 250 g/m².

Monteringstid: Furu/furu - Öppen väntetid är max 12 minuter vid +20°C. Sluten väntetid är maximalt 15 minuter vid +20°C.

Presstryck: 0,1 - 1,0 MPa. Väl bearbetade ytor med god anläggning ger det bästa limningsresultatet.

Presstid: Furu/furu: 10 -12 minuter vid +20°C. 24 timmar vid -10°C.

Verktyg: Pensel, tandad spackel eller roller.

Lagringstid: 36 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

- - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter

God arbetshygien ska iakttagas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengöres med ljummet vatten innan limmet torkat. Torkat lim avlägsnas med

T-röd, aceton eller liknande. Obs! Dessa är brandfarliga.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här

Ytorna skall vara torra, rena och dammfria samt så jämna att de ger en god anläggning. Träets fuktkvot skall vara 5 - 14 %. Bästa resultat erhålls om ytorna är nybearbetade. Vid limning av hårda och feta träslag är nybearbetade ytor en förutsättning för god limning. Sprid lim på ena ytan vid limning av mjuka träslag. Vid limning av hårda och feta träslag skall limmet spridas på båda ytorna. Vänta därefter en stund innan ytorna pressas samman. Limning av trä kräver jämt presstryck över hela ytan. Använd gärna en tving per 10 cm. Var aktsam så att inte allt lim pressas ut.

Obs! Vid limning av ek kan vissa ämnen i eken reagera med limmet så att färgförändringar uppstår. För att undvika risk för sådana färgförändringar rekommenderas att provlimning utförs. Skall inte användas för bärande konstruktioner.

FÖRPACKNING

750 ml

5 liter



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com