



Ersätter: 2011-01-28

Datum: 2012-02-14

Cascol Trälim Indoor 3301, 3304

Lim för inomhus miljö.
Även lämpligt för hårda och svårlimmade
träslag

- Ett snabbt trälim med korta presstider

Typ : Dispersionslim av modifierad PVAc-typ.

Härdare:

Lösningsmedel: Vatten

Färg: Gråvit

Densitet: 1080 kg/m³

pH: 5-7

Konsistens: Viskös, flytande

Torrhalt: 46-48%

Viskositet: 8000 - 16000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6; 20 rpm, 25°C.

Arbetsstemperatur:

Temperaturbeständighet:

HÄLSA OCH MILJÖ

APPLIKATIONS DATA

Brandfara: Ingen.

Fuktkvot: 5 - 14%, bäst vid 7 - 10%.

Limmängd: 60 - 200 g/m². Dubbelspridning av limmet rekommenderas på hårda och feta träslag.

Blandningsförhållande:

Limblandningens brukstid: Ca 2 timmar vid 20°C.

Monteringstid: Furu/furu:

Öppen väntetid är max 10 minuter vid 20°C.

Sluten väntetid är max 10 minuter vid 20°C.

Presstid: Furu/furu: 2 - 4 minuter vid 20°C. 0,1 - 1,0 MPa.

Väl bearbetade ytor med god anliggning ger det bästa limningsresultatet.

Vattenbeständighet: EN 204/205, klass D

Lagringstid: Minst 3 år i sluten förpackning. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

Förpackning: 100 ml, 300 ml, 750 ml, 5 liter

Verktyg: Pensel, tandad spackel eller roller.

BRUKSANVISNING

Gör så här:

Ytorna skall vara torra, rena och dammfria samt så jämna att de ger en god anliggning. Träets fuktkvot skall vara 5 - 14 %. Bästa resultatet erhålls om ytorna är nybearbetade. Vid limning av hårda och feta träslag är nybearbetade ytor en förutsättning för god limning. Sprid lim på ena ytan vid limning av mjuka träslag. Vid limning av hårda och feta träslag skall limmet spridas på båda ytorna. Beträffande presstid, se teknisk data. Vid grövre dimensioner kan presstiden behöva förlängas.

OBS! Vid limning av ek kan vissa ämnen i eken reagera med limmet så att färgförändringar uppstår. För att undvika risk för sådana färgförändringar rekommenderas att provlimning utförs. Arbetsstyckerna bör vara väl konditionerade 7-10% +20°C för bästa resultat.



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom handhavandet ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Certifierad enligt:



Akzo Nobel Bygglim AB

Box 11550
100 61 Stockholm
Tel: +46 8 7434000
Fax: +46 8 6436370
www.casco.se

A BRAND FROM
AkzoNobel