



Ersätter: 2012-11-30

Datum: 2013-01-23

WoodFiller

3701-3703, 4440

- Lagningen går att slipa, måla, lacka och betsa.

Produkten är avsedd för lagning av hål, sprickor och ojämnheter i trä för inomhusbruk.

Typ: Akryldispersion med filler och pigment

Lösningsmedel: Lösningmedelsbaserad

Färg: Natur/Furu – 3701, 125 ml

Ek – 3702, 125 ml

Teak – 3703, 125 ml

Natur – 4440, 2,7 lit

Konsistens: Pasta

Densitet: Ca 1200 kg/m³

pH: Ca 8,2

Torrhalt: Ca 78 %

Arbets temperatur: Ej under +18°C

APPLIKATIONS DATA

Brandfara: Ja. Mycket brandfarlig.

Torktid: Skikt upp till 3 mm tjocklek kan normalt slipas efter 2-3 timmar. Torktiden är beroende av temperatur och luftfuktighet.

Fuktkvot:

Limmängd:

Blandningsförhållande:

Limblandningens brukstid:

Monteringstid:

Presstid:

Vattenbeständighet:

Lagringstid: Minst ett år i sluten förpackning. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C och över +30°C.

Förpackning: 40 ml, 125 ml, 2,7 liter

Verktyg:

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

God arbetshygien skall iaktas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs med ljummet vatten innan massan torkat.

Mycket brandfarlig

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.

BRUKSANVISNING

Gör så här:

Ytorna skall vara rena, torra och fettfria. Rugga upp ytan med fint slippapper. Avlägsna slipdamm.

Fyll hål och sprickor så att ett litet överskott erhålles. Djupa hål och sprickor måste fyllas i omgångar. Varje omgång måste torka innan ny massa ifylles.

Lagningar upp till 3 mm skikt kan normalt slipas efter 2-3 timmar. För djupare hål rekommenderas torkning till nästa dag före slipning.

Gör en första slipning med grövre slippapper (40-60 papper) och fortsätt sedan med finare sandpapper (100-120 papper). Efter slipning kan ytan målas, lackas eller betsas som en vanlig träyta. Vid betsning rekommenderas ett test på en separat träyta.

Att tänka på!

WoodFiller ändrar inte kulör som trä normalt gör, naturlig mörkning uppstår alltid med tiden.