



Ersätter: 2011-07-04

Datum: 2012-02-15

Casco SuperSet 3879

Användningsområde

SuperSet är ett allsidigt enkomponentslim för monteringar av de flesta material, fäster mot glas, betong, sten, plast, metall, trä och frigolit.

Produktegenskaper

- Kan användas både ute och inne.
- Limfogen blir fyllande och elastisk.
- Har god beständighet mot vatten, värme, kyla, vanliga hushållskemikalier, krymper inte och tar upp vibrationer.
- SuperSet är fri från isocyanater och lösningsmedel.
- Har mycket goda limningsegenskaper som ger en snabb och exakt limning ofta utan att använda tvingar eller stöttor.

Bruksanvisning

Skär av förslutningen. Montera patronspetsen och skär till önskad bredd. Applicera med fogpistol. Ytorna ska vara rena. Applicera limsträngar vertikalt, max 5 cm mellan strängarna, eller i punkter på en fettfri och ren yta och montera inom 20 minuter. Säkerställ alltid limmängden vid limning av tyngre föremål. Limmet uppnår full styrka efter 1 dygn.

Metall - SuperSet har god vidhäftning mot metall t.ex. plåt, stål, eloxerad aluminium, galvad plåt, rostfritt stål, koppar mm. Dock ej bly. För att få bästa vidhäftning primas ytan först med Primer 21.

Trä - SuperSet har god vidhäftning mot trä. Trä som utsätts för konstant väta rekommenderas att primas med Primer 21.

Glas - SuperSet kan användas vid limning på glas. För konstruktioner utomhus som exponeras av UV-ljus rekommenderas inte SuperSet.

Plast - SuperSet har god vidhäftning mot de flesta plaster, dock ej "feta" plaster som PE, PP, Teflon gör tester innan limning av plaster.

OBS! Om SuperSet används i kombination med polyuretanmassor ska respektive massa härda ut innan den nya läggs ovanpå. Annars kan problem med härdningsprocessen uppstå. Efterbehandling kan göras med vattenburna produkter. Test bör alltid göras några dagar innan.

Verktyg

Vid applicering av 300 ml använd någon av Cascos fogpistoler.

Vid applicering av 600 ml använd:

Casco Proffspistol H2 6180

Casco Proffspistol T20 6181

Casco ProGun P160 6200

TEKNISK DATA

Typ	MS-polymer
Färg	Off-white S05072-Y
Konsistens	Tixotrop pasta
Densitet	Ca.1,5 g/m ³
Brandfara	Nej
Hårdhet	50-60 shore A
Arbetsstemperatur	+5 °C till +40 °C
Öppentid	Ca 20 minuter i normal arbetsstemperatur (20 °C)
Härkningstid	3 mm 24 tim (20 °C)
Temperaturbeständighet	-30 till +90°C
Lagringstid	1 år i sluten förpackning
Förpackning	10 x 40 ml 12 x 300 ml

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning Får ej förtäras. Vid förtäring uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta huden med tvål och vatten. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Hantering och Rengöringsföreskrifter Ohärdat lim, använd torr trasa.
Härdat lim tas bort mekaniskt.

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laborietester och lång praktisk erfarenhet. Det är en introduktion som avser att hjälpa användaren att finna bästa användningssättet och **är endast vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för godsets funktion eller lämplighet för visst ändamål.** Eftersom vi inte kan styra användarens produktions- och **lagringsbetingelser**, kan vi inte heller hållas ansvariga för resultatet som påverkats av lokala omständigheter **och förhållanden**. Vid varje nyanvändning rekommenderas tester och kontinuerliga kontroller.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se