

Ersätter: 2013-03-27

Datum: 2014-10-08

Universal Flex 3933

Ett flexibelt skum lämpligt vid träkonstruktioner där stora rörelser kan förekomma. Isolerar runt dörrar och fönster, t ex vid rörgenomföringar och mellan byggnadselement. Lämpligt att använda vid träkonstruktioner där stora rörelser kan förekomma.

- Klarar rörelser upp till 20 %.
- Permanent elastisk
- Bearbetningsbar efter ca 15 minuter
- Mycket bra ljud- och värmeisoleringssegenskaper
- Mycket god vidhäftning

TEKNISK DATA

Typ: 1-komponents polyuretanskum.
Färg: Gul/vit.
Drivmedel: Propan/butan.
Densitet: 34 kg/m³.
Cellstruktur: Medium-fin.
Andel slutna celler: 60 – 70 %.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +25°C
Temperaturbeständighet: -40°C - +90°C.
Klibbfri: Efter ca 10 minuter.
Åtgång: Ca 16 löpmeter vid 8 cm².
Bearbetningsbar vid 30 mm skumbädd: Efter ca 30 minuter.
Övermålningsbar: Det härdade skummet kan övermålas och tätas eller fogas med en elastisk fogmassa t ex Byggfog.
Lagringstid: 18 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras stående, i en sval och frostfri miljö.
Transport och lagring: Aerosolförpackningen får ej utsättas för högre temperaturer än + 50°C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning
Mycket brandfarligt. Förvaras oåtkomligt för barn. Ångorna irriterar hals, lungor och ögon och kan orsaka allergi hos mottagliga personer. Produkten irriterar ögonen, orsakas obehag. Återkommande hudkontakt framkallar hudallergi. Drivmedlet är extremt brandfarligt. Sörj för god ventilation. Rökning förbjuden. Använd skyddsglasögon och handskar.

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Verktyg: Ohärdad produkt, lacknafta. Härdad produkt, mekaniskt.

Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj noggrant, kontakta läkare om behov uppstår. Vid inandning av ångor, flytta personen från riskområdet för att undvika ytterligare exponering och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta läkare omedelbart.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Förarbete

Fogytorna ska vara fria från fett, damm, lösa partiklar, släppmedel och andra föroreningar. Spraya en tunn hinna med vatten på fogytorna innan fogskummet appliceras. Det ger en effektivare och snabbare härdning.

Applicering

Skaka behållaren väl. Ta av skyddshatten. Koppla samman plaströret med ventilen. Håll flaskan upp och ned. Tryck lätt på ventilgreppets vipparm. Ventilen öppnas därvid och skummet kan appliceras då det kommer ut i en jämn ström.

Fyll fogen till ca 50 % eftersom skummet fortsätter att expandera under härdningen. Stadga fönster- och dörrkarmar med stöttor, så att de ej deformeras när skummet expanderar. Skär bort överflödigt skum efter uthärdningen. Om hela behållaren inte används, låt plaströret sitta kvar. Vid nästa användning klipps röret av några centimeter.



Rengöring av verktyg

Ta bort överflödigt skum. Verktyg rengörs emd lacknafta eller aceton innan skummet härdat. Vid kontakt med huden, rengör med matolja eller tvål och vatten innan skummet härdat. Härdat skum avlägsnas mekaniskt.

Begränsningar

Dålig vidhäftning till polyeten och andra feta plaster. Skummet måste skyddas mot solljus. Maximalt 20 cm skumskikt.

FÖRPACKNING

700 ml.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com