



Ersätter: 2011-03-15

Datum: 2013-06-26

# Casco GipsFiller 3679

Produkten är ett gipsspackel och lagringsbruk. Rekommenderas till skivskarvar, hål, tak och andra torra utrymmen, inomhus. Reparerar och slätspacklar väggar och tak med färre antal spacklingar än ett färdigblandat spackel. Bredspackling av träbaserade skivor rekommenderas ej.

- Dammreducerad.
- Vitt eftersom det är gipsbaserat.
- Mycket finkornig, ger en perfekt yta.
- Lätt att applicera.
- Krymper inte.
- Spricker inte.
- Snabbhärdande.
- Högfyllande.

**Typ :** Gips  
**Färg:** Vit  
**Konsistens:** Pulver  
**Densitet:** Ca 900 kg/m<sup>3</sup>, färdigblandad ca 1400 kg/m<sup>3</sup>  
**pH:** Ca 8-10  
**Arbetstemperatur:** Ej under 5°C  
**Temperaturbeständighet:**

## APPLIKATIONS DATA

**Brandfara:** Ingen.  
**Blandningsförhållande:** Blanda 2 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten alt 2,5 kg pulver med ca 1 liter vatten.  
**Åtgång:** 1 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Spacklets brukstid:** Ca 60 min vid ca +20°C  
**Slipbar:** Efter ca 45 min till 24 tim, beroende på skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet  
**Belägningsbar:** Från ca 45 min eller så snart spackelytan har blivit vit  
**Lagringstid:** Minst 1 år i sluten förpackning. Öppnad förpackning försluts väl. Lagras svalt och torrt. Ej frostkänslig.  
**Förpackning:** 4x2,5 kg och 10 kg  
**Verktyg:** spackel

## HÄLSA OCH MILJÖ

### Hantering och Rengöringsföreskrifter

Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta

läkare. Verktyg rengörs med vatten innan massan har torkat.

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.

## BRUKSANVISNING

### Gör så här:

#### Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Vid slätspackling av stora ytor på sugande underlag t.ex. betong, puts, lättbetong och liknande ska underlaget primas med Casco Primer 3698, se spädning på förpackningen. Casco Primer ska vara helt torr innan spackling påbörjas.

#### Blandning

2 volymdelar Casco GipsFiller 3679 blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco GipsFiller till en homogen och klumpfri massa helst med maskinomrörare (borrmaskin och visp).

#### Lagning och spackling

Applicera den färdigblandade massan med en smal stålspackel. Slätspackla därefter omgående med en stålspackel/bredspackel. Vid lagning och fyllning av hål och liknande använd en stålspackel som är något bredare än skadan. Djupa hål och skador kan behöva 2 spacklingar/lagningar. Ytan kan slipas när massan har härdat.

**OBS!** Bredspackling av träbaserade skivor rekommenderas ej.



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom handhavandet ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

**Certifierad enligt:**



**Akzo Nobel Bygglim AB**

Box 11550  
100 61 Stockholm  
Tel: +46 8 7434000  
Fax: +46 8 6436370  
[www.casco.se](http://www.casco.se)

A BRAND FROM  
**AkzoNobel**