Ersätter: 2011-06-17

Datum: 2013-05-30

CASCOL FLOOR 3302

- **Hög flexibilitet vilket ger stark och färglös fog.**
- **Fukt- och värmetålig.**
- **Vattenbeständig och uppfyller kraven EN 204/205 klass D3.**
- **Lång monteringstid, upp till 10 minuter.**
- **Frysstabil ned till -25°C.**
- **Fruset lim kan tinas upp igen.**

Limning av not och fjäder på olika typer av golv. Trälim med specialanpassad konsistens för limning av not och fjäder på olika typer av golv, exempelvis parkett, laminat, spånskiva etc.

Typ : Dispersion baserad på modifierad PVAC-typ..
Härdare:
Lösningsmedel: Vatten
Färg: Vit. (Limfogen är färglös.)
Densitet: 1090 kg/m³.
pH: Ca 3.
Konsistens: Viskös, flytande.
Viskositet: Ca 12000 mPas, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25°C.
Arbetstemperatur: +10- bäst vid +20°C
Temperaturbeständighet: -20°C - +70°C

APPLIKATIONS DATA

Brandfara: Ingen.
Limmängd: En 750 ml flaska räcker till ca 15 - 20 m² golvyta av 14 - 15 mm parkett.
Limblandningens brukstid:
Monteringstid: 0-10 min
Presstid: Ingen
Vattenbeständighet: EN 204/205, klass D3
Lagringstid: Minst 1 år i väl sluten förpackning vid +10-25°C. Får ej utsättas för temperaturer under -25°C respektive över +30°C.
Förpackning: 750 ml och5 liter
Verktyg:

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter
God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengöres med ljummet vatten innan limmet torkat. Torka omedelbart bort limspill med fuktad trasa. Torkat lim tas bort med Casco Limtvätt 2518.

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.

BRUKSANVISNING

Gör så här:
1.Skär av ett litet hål i spetsen på flaskan. Kontrollera limflödet.
2.Stryk lim i noten, enligt golvtillverkarens anvisning.
3.Slå ihop brädorna inom 10 minuter.
4.Torka omedelbart bort limöverskottet med en fuktig trasa. Torkat lim tas bort med T-röd.
5.Låt limningen torka minst 12 timmar vid +20°C,50% RF vid lägre temperatur länge torktid innan golvet används.

OBS! Följ materialfabrikantens monteringsanvisning.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom handhavandet ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Certifierad enligt:

Akzo Nobel Bygglim AB

Box 11550
100 61 Stockholm
Tel: +46 8 7434000
Fax: +46 8 6436370
www.casco.se