



6820 micro decor

Rustik fingeraderad, cementbaserad
väggspackelmassa för dekorativa väggar.

- Ger dekorativa, rustika väggar med färgspel
- Vattenfast - för användning i "våta rum"
- Kan appliceras i flera skikt
- 1-komponent
- Klar efter 3 timmar

Dekorativt fingeraderad mikrocement för väggytor. Ger dekorativa väggar med färgspel. Finns i flera färger.

6820 micro decor levereras i 3 kg spann.



Användningsområde

- Vägg
- Golv
- Våtrum
- Inomhus
- Utomhus

Underlag

- Betong
- Putsskikt
- Isolering
- Befintlig kakel
- Målade underlag
- Skivunderlag
- Gipsskivor/spackel
- Murverk
- Lecablock
- Lättbetong

Skiktjocklek

- 1-2 mm per skikt

Produktbeskrivning

Cementbaserad spackelmasa, vattentät och frostsäker.

Tekniska data

| | |
|---|-------------------------|
| Densitet, våt: | 1700 kg/m ³ |
| Densitet, förbruk: | 1,34 kg/l |
| Användningstid: | 30 min. |
| Härningstid (beroende på temperaturförhållanden) för ytterligare ytbehandling: | 6-12 timmar |
| Rekommenderad arbetstemperatur: | 10-25°C |
| Förbruk: | 0,7-1 kg/m ² |

Användningsområden

Dekorativ spackelmasa för väggytor.

Underlag

6820 micro decor kan appliceras i skiktjocklekar av 1-2 mm för varje skikt, på underlag av murverk, målade ytor, skivunderlag, gipsskivor, kakel, befintlig puts och betong.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett samt lösa partiklar. Underlaget ska ev. ruggas före applicering av spackelmassan.

Priming

Priming utförs när underlaget är rent och torr. Sugande underlag som betong, lättbetong, puts eller mursten, primas med 4170 micro primer utspätt med vatten i ett förhållande av 1 del primer till 3 delar vatten. På mindre sugande underlag är förhållandet 1 del primer till 2 delar vatten. På täta underlag som målade ytor, keramiska plattor o.d. ska ytan rengöras och vid behov ruggas. Skivunderlag primas med koncentrerad 4170 decor primer.

Utförande

3 kg 6820 micro decor blandas med 0,8-0,9 l rent vatten och rörs långsamt om med visp i 2-3 min tills massan är klumpfri.

Applicera produkten på den primade ytan med en bred spackel eller liknande. Antal skikt: 1-2 tills ytan är täckt och önskad effekt samt struktur har erhållits. Vid applicering av flera skikt, ska det första skiktet vara torrt på ytan. Applicera ett nytt skikt först efter 3 timmar.

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Arbetshygieniska anvisningar

Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt Reach-förordningen (EU) 1272/2008. Normala säkerhetsförhållanden för hantering av kemiska ämnen ska iakttagas.

I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

Förpackning

3 kg spann.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst ett år från produktionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare än detta - däremot kan de tekniska egenskaperna förändras till exempel med förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktsortiment säljs via byggmarknader och kakelbutiker över hela landet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com