

Kalkfärg



*Ger ett traditionsenligt slutresultat
Ger en levande yta
Släpper igenom fukt*

Renovera och bevara gamla putsytor med kalkfärg. Beckers Kalkfärg målas på kalkcement och kalkputsade ytor inomhus och utomhus. Färgen som är nyanseringsbar kan även användas för att fräscha till tidigare kalkfärgsmålade underlag. När du målar med Kalkfärg får du en traditionell och levande yta.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
0,5 - 0,8 m²/kg

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Fukttorr efter ca 1-2 timmar. Övermålningsbar efter att
föregående lager har fixerat sig på underlaget, tidigast
efter ca 2 timmar.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Ytan skall vara helt ren från organiska färger. Tidigare kalkfärgsmålade ytor stålborstas ner till fast underlag så att putsytan syns (borsten måste vara av rostfritt stål) eller högtryckstvättas försiktigt så att underlaget inte skadas. Eventuella lagningar utförs med samma bruk som använts ursprungligen. Kalkfärg rekommenderas inte för behandling av putsytor med mycket högt cementinnehåll. Ytor som inte målas skyddas nog.

Måla

Färdigbruten Kalkfärg blandas på arbetsplats med vatten: se "Tillredning av färg". Blandningsförhållanden måste vara samma under hela arbetet. Under arbetets gång skall Kalkfärgen röras om tillräckligt ofta för att hindra tyngre stenmaterial att sjunka ner till botten.

Under målning fuktas underlaget noggrant med rent vatten. Underlaget måste vara jämnt fuktat men inte "sugande". Applicera Kalkfärg med kalkkvast. Måla 2-3 gånger beroende på önskad yta och underlagets absorptionsförmåga. Fukta underlaget noggrant och jämnt före varje behandling. Eftervattna efter sista strykningen.

Låt Kalkfärgen torka ca 2 timmar efter första strykningen, därefter görs mellanvattning och andra strykningen på fuktigt underlag lika som på första.

Eventuell tredje strykning görs lika den andra. Reservera tillräcklig mängd färg från samma tillverkningsomgång för jämnt slutresultat. Anpassa arbetet så att överlappsskarvar undviks.

Kulören på Kalkfärg påverkas av underlagets fuktighet och porositet. Eftervattning ger en mörkare nyans.

TILLREDNING AV FÄRG:

- i ett 12,5 kg kärl tillsätts 12,5 l vatten

Massan blandas omsorgsfullt.

För att undvika kulörskillnader bör man alltid använda

ovan nämnda blandningsförhållande.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Kalkfärgen bör röras om tillräckligt ofta under arbetets gång.

Ytan skall vara ren och fast. Luftens, färgens och underlagets temperatur skall vara minst +5°C. I varmt eller blåsigt väder ombesörj för tillräcklig fuktning.

Måla ej i regn eller i direkt solljus.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 181107