

Rotband Finspackel

Bruksfärdig spackelmassa



Användningsområde:

- » Bruksfärdig spackelmassa som ger ett jämnt och slätt **underlag** lämpligt för **tapetsering** och **målning**.
- » För **lagning** och **bättring** av hål och mindre skador.
- » Idealisk för att **spackla** och **utjämna** rå eller ojämn puts, befintlig puts och dekorputs, murblock, kalksandsten, tegel, vattenbeständig färg, keramiska plattor, gipsputs, spackelmassor, betong, lättbetong, m.m.
- » För jämna, släta och spänningsfria ytor inomhus.
- » Kan direkt spacklas ned till 0 mm.
- » För användning **inomhus** på **väggar och tak**.

Produktegenskaper:

- » **Snabbtorkande.**
- » **Bruksfärdig.**
- » **Antikvit.**
- » **Lätt att applicera.**
- » Mycket goda **slipegenskaper.**

Tekniska specifikationer:

Användningstekniska data

Knauf Rotband Finspackel

<i>Användning:</i>	inomhus
<i>Bearbetningstemperatur:</i>	+10°C till +30°C
<i>Skiktjocklek:</i>	högst 2 mm per skikt
<i>Bearbetningstid*:</i>	varierar efter skiktjocklek och underlagets sugförmåga.
<i>Åtgång:</i>	1,7–1,8 kg/m ² per mm skiktjocklek
<i>Torktid:</i>	ca. 5 timmar per mm

**Riktvärde vid +23°C och 50 % relativ luftfuktighet.*

Materialtekniska data

<i>Bas:</i>	kalkstensmjöl, vattenbaserad dispersion med styrol-akrylsyreester-kopolymerisat
<i>Hållbarhet:</i>	minst 12 månader
<i>Förvaring:</i>	svalt och torrt
<i>Förpackning:</i>	1,5 kg polyetenhink, 5 kg polyetenhink
<i>Produktnummer/EAN-kod:</i>	Knauf Rotband Finspackel 1,5 kg: 267737 / 4006379078738 5 kg: 253826 / 4006379078707

Säkerhetstekniska data

Innehåller inga hälsovådliga ämnen, ej märkningspliktig.

Underlag:

Underlaget ska vara stabilt, fast, vattentätt, torrt, rent och fritt från damm och skiljemedel. Avlägsna beläggningar som försämrar vidhäftningen.

Sugande underlag som gips, kalk- och kalkcementputs och gipsplattor samt starkt sugande underlag som lättbetong, tegel, murblock och kalksandsten ska grundbehandlas med *Knauf Rotband Universalprimer*.

För icke sugande underlag som vattenbeständig färg och tapeter, befintliga keramiska plattor och icke sugande dekorputs krävs endast en noggrann rengöring.

Arbetsanvisning:

Vänta tills primern har torkat helt. Rör om *Knauf Rotband Finspackel* noggrant. Använd rena verktyg. För överspackling eller utjämning av råa eller ojämna underlag ska *Knauf Rotband Finspackel* appliceras med bredspackel eller stålbrätte och dras ut till ett högst 2 mm tjockt skikt eller dras av i höjd med det grova underlaget. När det första skiktet torkat kan en andra spackling krävas för en helt plan yta.

Låt alltid spackelmassan torka helt innan nästa skikt appliceras. Ytan kan därefter slipas för hand med slipkloss eller slipverktyg (slipnät/korn 180).

Ytterligare information

Ska endast användas i temperaturer mellan +5°C och +30°C. Vid hög luft- och underlags-temperatur förkortas öppentiden. Undvik stark värme, kraftig ventilation och direkt solljus.

Använd maskeringstejp för raka kanter.

Knauf Rotband Finspackel får inte blandas med något annat material än vatten.

Rengör verktyg med vatten efter användning.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Anteckningar:

Knauf Expert

Radiatorvägen 11
207 27 Örebro

Knauf Kundservice:

Tekniska frågor: 0771-611 610
Hemsida: www.KnaufExpert.eu
E-post: info@KnaufExpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktilfället. Produktbladet uppdateras fortlöpande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.

Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012