



PRODUKTTYP: Oorganisk 1-komponent silikatgrund baserad på kalivattenglas för grundning före målning med Beckers Silikatfärg.

AVSEDD FÖR: Betong, cement-, och kalkcementputsade ytor. Kan användas ute och inomhus. Lämpar sig även bra för underlag som tidigare målats med cement-, kalkcement- och silikatfärger.

GÖR SÅ HÄR

NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas tidigast efter en uppvärmningsperiod. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t.ex. sandblästring för att tillräcklig ytprofil skall uppnås och glasaktig blank cementsten avlägsnas. Avlägsna cementhud t.ex. med sandblästring, maskinell stålborstning eller trycktvätt med tillsats av sand. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter ca 6-8 veckors härdning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Organiska färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t.ex. färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Borsta eller tvätta ner till fast underlag.

LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen på betongytor med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Och på putsytor med kalk- eller kalkcementputs. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan.

MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Ytan skall vara ren och fast, luftens och ytans temperatur minst +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Måla ej i stark solsken eller i regn för att undvika flammighet.

APPLICERING: Ytor som inte skall behandlas skyddas under målning. Eventuell färgstänk måste avlägsnas omedelbart med rent vatten.

TEKNISK INFORMATION

SPÄDNING	vatten.
VERKTYG	borste, pensel, rulle el. spruta.
MATERIALÅTGÅNG	4-6m ² /l för en behandling beroende på ytans struktur och absorptionsegenskaper.
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter 12 tim.
DENSITET	1,0 kg/l.
VOC	gränsvärde (Kat A/h): 30g/l (2010) Produktens VOC: <30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

MÅLA

TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor grundas en gång med Beckers Silikatbinder och Beckers Silikatfärg i proportion 1:2

PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande underlag grundas med en blandning av Beckers Silikatbinder och vatten i proportion 1:1.

VIKTIGT: Vid sprutning måste ytan efterbearbetas med pensel eller rulle.

Läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2013-12-18
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se