

# EpX-V Golvfärg Komp A



*Ger en tålig yta*

*Står emot kemiska och mekaniska påfrestningar*

*Speciellt anpassad för industri, lager, garage och våtutrymmen*

Tröttnat på den grå och trista färgen på betongen? Måla om den med EPX-V Golvfärg. Beckers EPX-V Golvfärg är en blank 2-komponent epoxifärg som används för ny- och ommålning av betonggolv som utsätts för kemiska och mekaniska påfrestningar, till exempel industri-, lager-, garage- och våtrumsgolv. EPX-V Golvfärg Komponent A används ihop med härdare EPX-V Golvfärg Komponent B.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Interiör

MATERIALÅTGÅNG

7 - 10 m<sup>2</sup>/l

GLANS

Blank

VERKTYG

Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Mellan +10°C till ca +25°C ytemperatur

BINDEMEDEL

Amine

VOC

Gränsvärde (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

**BETONGGOLV:** Nya betonggolv bör vara 1 månad gamla, yttorra och fria från fett, damm och lösa partiklar.

Betongen får inte vara utsatt för tillskjutande fukt eller vattentryck och ska ha en relativ fuktighet under 85%. Kontrollera golvet med fuktmätare eller plastfilm.

Eventuell cementskud avlägsnas med maskinslipning, fräsning eller betning med saltsyra. Vid betning blanda 1 del saltsyra med 4 delar vatten. Låt lösningen verka i 15 minuter. Skölj nog av lösningen med ljummet vatten och låt golvet torka.

**TIDIGARE MÅLADE YTOR:** Det gamla färgskiktet måste vara väl förankrat i underlaget. Fett, olja och dyl. avlägsnas. Blanka ytor mattslipas. Vid misstanke om dålig vidhäftning grunda ytorna med EPX-V Primer.

## Måla

Blanda EPX-V Golvfärg Komp. A med hårdare EPX-V Golvfärg Komp. B förtunnad med max 10% vatten. Dela inte förpackningarna. Blanda mycket väl i ca 2 minuter, gärna med en lågvarvig bormaskin. Bristfällig omrörning eller felaktigt blandningsförhållande kan orsaka dålig hårdning och försämrat färgskikt.

Efter tillsatt hårdare har produkten 1 timmes brukstid, pot-life, och är därefter obrukbar.

Måla golvet 1 eller 2 gånger. För bästa vidhäftning mellan skikten, måla nästa skikt inom ca 24 timmar.

## Skötselråd

Var försiktig med det nymålade golvet. Normalt kan golvet användas efter 1-2 dygn. Vid tyngre belastning på golvet är det en fördel att vänta ca 1 vecka, då färgen först efter denna tid erhåller maximal hårdhet.

Tidsuppgifterna är för normal temperatur och fuktighet på målningssubjektet (23 grader och 50% RF).

**Normal rengöring:** Till den dagliga rengöringen av golvet rekommenderas dammsugning eller våttorkning med väl urvriden trasa. Rengöringsmedlet ska motsvara allrengöringsmedel som inte innehåller vax.

**Kompletterande behandling:** Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann tvättning och nermattning av blanka ytor med slippapper. Vid dålig vidhäftning till hårda blanka ytor eller tidigare EPX målade golv använd EPX-V Primer.

## Viktigt

**EPOXIPRODUKT** Endast för yrkesmässigt bruk. Arbetsmiljöverkets gällande författning Hårdplaster skall följas.

Se varningstext på burken. Se även varningstext gällande EPX-V Golvfärg Komponent B.

Under målning och hårdning bör golvet ytemperatur ej vara lägre än +10°C. Vid lägre temperatur förlängs torktiden.

**Brukstid (pot-life):** Blandningen skall förbrukas inom ca 1 timme vid +23°C, därefter är blandningen obrukbar.

Rengör ej verktyg, kasta dessa efter användning. Rengöring av verktyg kan innebära hudkontakt vilket skall undvikas.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillåmpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 181119

# EpX-V Golvfärg Komp B



*Ger en tålig yta*

*Står emot kemiska och mekaniska påfrestningar*

*Speciellt anpassad för industri, lager, garage och våtutrymmen*

Tröttnat på den grå och trista färgen på betongen? Måla om den med EPX-V Golvfärg. Beckers EPX-V Golvfärg är en blank 2-komponent epoxifärg som används för ny- och ommålning av betonggolv som utsätts för kemiska och mekaniska påfrestningar, så som industri-, lager-, garage- och våtrumsgolv. EPX-V Golvfärg Komponent B används ihop med EPX-V Golvfärg Komponent A.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Interiört

MATERIALÅTGÅNG

7 - 10 m<sup>2</sup>/l

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

BINDEMEDEL

Epoxi

VOC

Gränsvärde (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt

# Applicera

BLANDNING: 1 del EPX-V Golvfärg Komponent B  
blandas med 3 delar EPX-V Golvfärg Komponent A.

LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖR EPX-V GOLVFÄRG  
KOMPONENT A.

## Viktigt

EPOXIPRODUKT Se varningstext på burken. Se även  
varningstext gällande EPX-V Golvfärg Komponent A.

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 181119