

EpX-V Primer Komp A



*Användas som grundfärg och vidhäftningsprimer på t ex betong
Ger mycket god vidhäftning på hårda ytor
Torkar snabbt och är övermålningsbar efter 2 timmar*

Tröttnat på den grå och trista färgen på betongen? Grunda med EPX-V Primer innan du målar om den för ett lyckat resultat. Beckers EPX-V Primer är en matt 2-komponent epoxiprimer som används som grundfärg/vidhäftningsprimer på gamla och nya obehandlade betongytor, keramiska och glansiga underlag inomhus. Den kan också användas till att grunda tidigare epoximålade golv som ska färdigbehandlas med EPX-V Golvfärg. Färgen torkar snabbt och går att måla över redan efter två timmar. EPX-V Primer Komponent A används tillsammans med EPX-V Primer Komponent B.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
7 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C till ca +25°C ytemperatur

BINDEMEDEL
Epoxi

VOC

Gränsvärde (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

BETONGGOLV: Nya betonggolv bör vara 1 månad gamla, yttorra och fria från fett, damm och lösa partiklar. Betongen får inte vara utsatt för tillskjutande fukt eller vattentryck och ska ha en relativ fuktighet under 93%. Eventuell cementskud avlägsnas med maskinslipning, fräsning eller betning med saltsyra. Vid betning blanda 1 del saltsyra med 4 delar vatten. Låt lösningen verka i 15 minuter. Skölj noga av lösningen med ljummet vatten och låt golvet torka.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Det gamla färgskiktet måste vara väl förankrat i underlaget. Fett, olja och dyl. avlägsnas. Blanka ytor mattslipas.

Brukstid (pot-life): Blandningen skall förbrukas inom ca 1 timme vid +23°C, därefter är blandningen obrukbar.

Rengör ej verktyg, kasta dessa efter användning. Rengöring av verktyg kan innebära hudkontakt vilket skall undvikas.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Måla

Blandning: 3 delar EPX-V Primer Komponent A blandas med 1 del EPX-V Primer Komponent B. Tillsätt 20% vatten. OBS! Blanda mycket väl i ca 2 minuter, gärna med en lågvarvig bormaskin. Efter tillsatt härdare har produkten 1 timmes brukstid, pot-life, och är därefter obrukbar.

Dela inte en förpackning, Bristfällig omrörning eller felaktigt blandningsförhållande kan orsaka dålig härdning och försämrat färgskikt.

Applicering: Stryk 1-2 gånger beroende på underlagets beskaffenhet. För bästa vidhäftning mellan skikten måla nästa skikt inom ca 24 timmar. Verktygen bör vara av engångskaraktär då lågmolykylär epoxi är allergiframkallande innan härdning.

Viktigt

EPOXIPRODUKT. Arbetsmiljöverkets gällande författning "Härdplaster" skall följas.

Se varningstext på burken. Se även varningstext gällande EPX-V Primer Komponent B.

Under målning och härdning bör golvet ytemperatur ej vara lägre än +10°C. Vid lägre temperatur förlängs torktiden.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 181119

EpX-V Primer Komp B



*Kan användas både som grundfärg och primer på betong
Ger mycket god vidhäftning på hårda ytor
Torkar snabbt och är övermålningsbar efter 2 timmar*

Tröttnat på den grå och trista färgen på betongen? Grunda med EPX-V Primer innan du målar om den för ett lyckat resultat. Beckers EPX-V Primer är en matt 2-komponent epoxiprimer som används som grundfärg/primer på gamla och nya obehandlade betongytor inomhus och som vidhäftningsprimer på keramiska och glansiga underlag. Den kan också användas till att grunda tidigare epoximålade golv som ska färdigbehandlas med EPX-V Golvfärg. Färgen torkar snabbt och går att måla över redan efter två timmar. EPX-V Primer Komponent B används tillsammans med EPX-V Primer Komponent A.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
7 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller

BINDEMEDEL
Epoxi

VOC
Gränsvärde (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Måla

BLANDNING: 1 del EPX-V Primer Komponent B blandas med 3 delar EPX-V Primer Komponent A.

LÄS BRUKSANVISNINGEN PÅ EPX-V PRIMER KOMPONENT A.

Viktigt

EPOXIPRODUKT. Arbetsmiljöverkets gällande författning "Härdplaster" skall följas.

Se varningstext på burken. Se även varningstext gällande EPX-V Primer Komponent A.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 181119