



Slutbehandling av industri- målad ytterpanel Behandlad med Laqvin Fast Dry Combi

Ytterpanelen är grundad och mellanstruken med Laqvin Fast Dry Combi, produkten är baserade på noga utvalda råvaror för att ge bästa möjliga vidhäftning till underlaget och även nästkommande skikt. Systemet skyddar träet mot väder och vind under transporten, första tiden efter montering fram till slutstrykning samt under hela panelens livslängd.

Panelen skyddas fram till slutstrykning vilket bör ske så fort som möjligt, dock senast 12 månader efter montering.

Den industriella ytbehandlingen sker inomhus under noga kontrollerade former, där grundbehandlingen och mellanstrykning sker med noga kontrollerad påläggningsmängd på virke med rätt fukthalt. Ytbehandlingen sker inomhus vilket säkerställer att panelen inte utsätts för sol, regn och UV-strålning etc. Detta säkerhetsställer att systemet får en lång hållbarhet.

Den ytbehandlade panelen kan övermålas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden. Dessa innefattas av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet. För att säkerställa lång hållbarhet skall minst en strykning av toppfärg påföras.

Slamfärg (Falu Rödfärg eller likvärdig) samt lasyrfärg rekommenderas ej.

1. Målningen bör ske så fort som möjligt efter montering av panelen
2. Målningen skall ske på rent, fast och målningstorr virke (max 16% fuktkvot). Målning ska inte ske på en panel som understiger 6 C. Måla ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.
3. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden skall omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.
4. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att rätt mängd färg med minst ett skikt skall påföras. Följ alltid färgleverantörens anvisningar för att säkra bästa resultat och lång hållbarhet på ytskiktet.
5. För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador skall omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.
6. Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm.
7. Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.

Följ alltid färgleverantörens anvisningar att säkra bästa resultat och lång hållbarhet på ytskiktet.

SHERWIN-WILLIAMS



Sherwin-Williams Sweden AB, Industrigatan 5, 195 60 Arlandastad
0381-261 00 | info.sweden@sherwin.com | sherwin-williams.eu

Södra Wood Långasjö, Strängsmåla, 361 95 Långasjö
0471-509 00 | sodra.com/travaror