



ARDAGRUND EXPRESS

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ardagrund Express är en lösningsmedelsfri, dispersionsbaserad primer (slamma) med utmärkt vidhäftning till alla vanliga ytor, särskilt täta ytor. Ardagrund Express är bruksfärdig och ska påföras med en korthårig roller eller pensel, torktiden är normalt 0,5 - 3 timmar. Ardagrund Express kan användas inom- och utomhus, i våtutrymmen dock inte i utrymmen med ständig vattenbelastning som pooler.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ardagrund Express används som primer på täta, glatta icke sugande ytor som ska beläggas med avjämningsmassa, cementbaserade fästmassor samt cementbaserat tätskikt. Fastsittande keramisk beläggning, slipad homogen PVC-matta kan primas med Ardagrund Express innan den beläggs med kakel eller klinker eller avjämningsmassa. Ardagrund Express är lämplig att prima tät icke sugande betong, terazzo, natur- och konststen. Ardagrund Express kan även användas i våtutrymmen och utomhus tillsammans med Membran 2C.

ARBETSBESKRIVNING


Underlaget ska vara fast, rent, torrt samt fritt från lösa partiklar. Eventuell keramisk beläggning ska vara fastsittande, homogen PVC-matta ska sitta fast samt vara avfettad och slipad. Alla rester av vattenlösligt golvlim ska avlägsnas. Ardagrund Express ska omröras innan användning. Primern appliceras jämt på underlaget med en korthårig roller eller pensel. Undvik pölbildning vid appliceringen. Ardagrund Express måste vara helt genomtorkad innan avjämningsmassan, fästmassan eller tätskiktet appliceras. Torktiden är 0,5 - 3 timmar beroende på underlaget, temperatur och luftväxlingen. Den torra primern är rödaktig och nästan helt klibbfri.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Materialtyp	Akrylatdispersion med sand
Färg	Röd
Konsistens	Flytande
Arbetsstemperatur	+10 °C - +30 °C
Temperaturbeständighet	Upp till +50 °C vid golvvärme
Torktid	0,5 - 3 timmar beroende på underlaget och torkklimatet
Densitet	ca 1,4 kg/liter
Åtgång	100 - 200 g/m ² , beroende på underlaget
Rengöring	Vatten, färsk produkt
Förpackning	5 kg hink
Lagring	6 månader i väl försluten förpackning. Förvaras svalt och skyddas för frost.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

