



Putsggrund är ett grundningsmedel som förstärker och binder slitna och porösa mineralytor. Tränger in i underlaget, binder och förstärker ytskiktet. Härigenom erhålls en slutmålning med bättre vidhäftning, jämnare och fylligare utseende samt bättre hållbarhet. Hindrar vatteninträngning i underlaget men låter fukt andas ut med minskad risk för frostsprängning m.m. Minskar risken för saltutfällningar på ytan. Kan övermålas med Putsfärg, Kivisil Fasadfärg, Novasil Fasadfärg och Betongskyddsfärg.

Vid målning på kalkfärg eller kalkputs rekommenderas Kalkfärg.

GÖR SÅ HÄR

Mätta ytan med vatten. Smutsiga ytor tvättas med varmt vatten. Mögel och algväxt behandlas med Alg & Mögeltvätt, skölj noga med vatten. Ny puts och betong skall åldras ca 2 månader före målning. Ev. formolja och cementshud på ny betong avlägsnas. Borsta bort löst stoft från ytan. Sprickor och skador i puts och betong lagas med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Applicera Putsggrund med fyllig pensel, rulle eller spruta. Påför Putsggrund flödigt utan att en lackfilm bildas och kvarstår på ytan.

VIKTIGT

Rör om Putsggrund före användning. Underlaget skall vara torrt vid målning. Kontrollera att ingen onormal fuktbelastning inifrån finns. Lämna ca 50 cm från marken obehandlad, på särskilt fuktbelastade hussocklar. Putsggrund bör inte användas på tidigare målade icke-sugande ytor eller på kalkputsade/målade ytor. Vid sprutning ska Putsggrund efterstrykas med pensel eller roller.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat och silan/siloxan
VERKTYG	pensel, roller el. spruta (lågtryck)
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
MATERIALÅTGÅNG	ca 5m ² /lit och behandling beroende på underlag
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till +25°C ytemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	klibbfri efter ca 1 timme,
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 4 timmar
VOC	gränsvärde (Kat A/c): 30g/l (2010) Produktsens VOC: <30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.